

## Solido

(ICLA 211.81.30)

### S-T220V-30



#### Termékleírás

**Leírás** Kétkomponensű, oldószerrel hígítható, alkid alapú, szintelen PUR lakk.

#### Alkalmazási terület

**Leírás** Majdnem az összes beltéri fabútor. Nyílt vagy zárt pórusú lakkozások. A termék függőleges alkalmazáshoz optimalizált. A terméket záróréteggént ajánljuk a Solido sorozat valamelyik töltőalapozójára.

#### Termékadatok

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Termékkód                                                     | S-T220V-30    |
| Kiszerelés                                                    | 20 l          |
| Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben                        | 80 ± 10       |
| %-ban kifejezett szilárd anyag az alapfestékben               | 45.6 ± 1      |
| %-ban kifejezett szilárd anyag standard-térhálósítóval együtt | 39.4 ± 1      |
| kg/l -ben mért specifikus tömeg 20°C-on                       | 1.01 ± 1%     |
| Eltarthatóság - zárt eredeti göngyöleg                        | legalább 2 év |

#### Fényességi fokok

| Termékszám | Fényességi fok | DIN 67530 60°-os könyök |
|------------|----------------|-------------------------|
| S-T220V-30 | selyemfényű    | 30 ± 2                  |

#### Aljzatok előkezelése

|  |                                                                                  |                                                                                         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | nyílt pórusú bevonatok                                                           | Alapozás a Solido sorozat megfelelő töltőalapozójával.                                  |
|  | zárt pórusú bevonatok                                                            | Zárja a pórusokat a Solido sorozat valamelyik töltőalapozójának többszöri felvitelével. |
|  | Egzotikus/magas járulékos anyag tartalmú fafajok Fák vagy MDF vízeshelyiségekben | Alapozás Solido S-IS130-cal                                                             |

#### Feldolgozás

|  |                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Alaposan keverje fel!                                                                           |
|  | A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza. |

#### Térhálósítók Hígítók Adalékok

|  |                                                                           |                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | Térhálósodás                                                              | 50% HPU 6202 (310.84)                                                     |
|  | Hígítás                                                                   | TPU 9303-S (910.73) lassú száradás<br>TPU 9201-M (910.33) normál száradás |
|  | Feldolgozási idő 20°C, 65% rel. páratartalom 20% TPU 9201-M hozzáadásával | 3 óráig                                                                   |

#### Alkalmazás

|                                        |           |           |
|----------------------------------------|-----------|-----------|
| Szórónyomás (bar)                      | 1.5 - 2.0 | 110-130   |
| Fúvókaméret (mm)                       | 1.6-2.0   | 0.23-0.28 |
| Hígító hozzáadása (%)                  | 20        | 20        |
| Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp) | 16 - 18   | 16 - 18   |
| Műveletenként felvitt mennyiség (g/m2) | 100-150   | 100-150   |
| Műveletenként kiadósság (m2/l)         | 5 - 7     | 5 - 7     |

#### Száradási idő @ 20°C

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| porszáraz    | 20 perc elteltével |
| tapintásálló | 50 perc elteltével |
| szállítható  | 6 óra elteltével   |

#### Elősegített száradás

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Pihenőidő szobahőmérsékleten   | 20 perc |
| Forró levegős szárítás 40°C-on | 30 perc |
| Forró levegős szárítás 60°C-on | 30 perc |
| Lehűlés szobahőmérsékleten     | 20 perc |

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletssorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen - leginkább próbafeldolgozás útján - ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkoris termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten - írásban - ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfeleltetésére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-26 / 3

#### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919

1/1