

Aqualit A-T280-10



Termékleírás

Leírás	Kétkomponensű, vízzel hígítható, színtartó, akrilát bázisú, színtelen PUR lakk rendkívül nagy mechanikai és vegyi igénybevételre.
--------	---

Alkalmazási terület

Leírás	Majdnem az összes beltéri fabútor. Főként olyan felületekhez, amelyek nagy mechanikai és vegyi igénybevételnek vannak kitéve. Alkalmazás színtelen, többretegű lakként vagy színes lakkbevonatként AqualitColorral.
--------	---

Termékadatok

Termékkód	A-T280-10
Kiszerelés	5l 20 l
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	40 ± 2
Eltarthatóság – zárt eredeti göngyöleg	legalább 1 év
VOC irányelv EU határérték a (A/e kat.) termékhez: 130 g/l (2010)	A termék max. 74 g/l VOC-t tartalmaz.

Fényességi fokok

Termékszám	Fényességi fok	DIN 67530 60°-os könyök
A-T280-10	matt	10 ± 2

Aljzatok előkezelése

Nyers fafelületek	Zárja a pórusokat Aqualit A- IS180 vagy A-T280-__ többszöri felvitelével.
AqualitColor színes lakk felületek	4 órától max. 24 óráig terjedően köztes csiszolás nélkül lakkozza le

Feldolgozás

	Alaposan rázza vagy keverje fel!
	A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza.

Térhálósítók Hígítók Adalékok

Térhálósodás	20% HWA 6000
Hígítás	TWA 9000-F vagy vezetékes víz
Feldolgozási idő	4 óráig

Alkalmazás

Szórónyomás (bar)	1.5 - 2.0	60-90	
Fúvókaméret (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28	
Hígító hozzáadása (%)	20	10-20	20
Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	40	40-50	40
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m2)	100-140	100-140	80-120
Műveletenként kiadósság (m2/l)	5 - 7	5 - 7	8 - 12

Száradási idő @ 20°C

porszáraz	30 perc elteltével
tapintásálló	1 óra elteltével
csiszolható	4 óra elteltével
szállítható	12 óra elteltével

Vizsgálati szabványok

	DIN 68861/1B Kémiai igénybevétel bútorfelületeknél
	EN 71-3 Oldható nehézfémek migrációja
	DIN 53160 1. és 2. rész szerinti nyál- és izzadtságállóság
	A DIN 4102/B1 szerinti gyulladásgátlás általános építésfelületei vizsgálati tanúsítványa gyulladásgátló, bevizsgált B1 faforgáclapon, furnéron is.
	A konyhabútorok felületével szemben a DIN 68930 szerint az ellenállóképességgel kapcsolatban támasztott követelmények.

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorli termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfeleltetésére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2022-07-04 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood