

Aqualit

(ICLA 203.02.05)

A-PT240-05



Descrição do produto	
Descrição	Verniz para parqué de 2 componentes à base de acrílica, diluível em água, incolor com desgaste mecânico bastante elevado.

Âmbito de aplicação	
Descrição	O produto é apropriado para todo o tipo de soalhos e cortiças. Para os requisitos mecânicos mais elevados em áreas residenciais e comerciais. Também apropriado para renovar pisos e escadas.

Dados do produto	
Código do produto	A-PT240-05
Tamanho do recipiente	10 l
Viscosidade de entrega DIN 4mm em seg.	140 ± 10
Durabilidade - embalagem original hermeticamente fechada	mín. 1 ano
Diretiva COV Valores limite UE para este produto (Cat. A/i): 140 g/l (2010)	Este produto contém no máx. 120 g/l COV.

Níveis de brilho		
Número do produto	Nível de brilho	DIN 67530 ângulo de 60°
A-PT240-05	mate profundo	5 ± 2

Preparação Substratos		
	Superfícies de pisos de madeira bruta, dependendo do tipo de madeira e de colocação devem ser lixadas faseadamente. O produto pode ser utilizado como verniz multicamadas, servindo como selante. Uma aplicação prévia do produto Aqualit A- PS130 como selante também é possível.	P80 até no máx. P120
	Madeiras exóticas / madeiras ricas em extratos	Isolar com Aqualit A-IS180.

Processamento	
	Misturar bem!
	Misturar e aplicar o produto como descrito em "Aditivos diluentes endurecedores". Utilize um rolo de aplicação especial para parqué. Despejar o produto num tabuleiro de pintura e nunca deitar diretamente no chão.

Endurecedores Diluentes Aditivos		
	Endurecimento	10% HWA 6001 (303.01)
	Endurecimento	água da torneira
	Tempo de processamento	até 2 horas

Aplicação			
Pressão de aplicação (bar)	1.5 - 2.0	60-90	
Tamanho do bocal (mm)	1.8- 2.0	0.25- 0.28	
Adição de diluente (%)	5-10	5-10	5-10
Viscosidade de processamento DIN 4 mm (seg.)	50-85	50-85	50-85
Quantidade utilizada em cada aplicação (g/m ²)	90- 120	90-120	90- 120
Rendimento em cada aplicação (m ² /l)	6-8	6-8	8-11

Os produtos da AkzoNobel Wood Coating são fabricados exclusivamente para o utilizador profissional, possuidor de conhecimentos elementares a nível do manuseio e da aplicação de produtos químico/técnicos para tratamento de superfícies. As instruções de processamento especificadas nas fichas técnicas referentes às características dos nossos produtos devem ser consideradas como recomendações não vinculativas e não fornecem qualquer tipo de garantia. Estas recomendações têm como base os nossos ensaios e experiências e devem facilitar e promover o trabalho dos nossos clientes. Qualquer possível desvio das condições de trabalho ideais é da responsabilidade dos nossos clientes e pode afetar o resultado (final) da aplicação. No entanto, tal não isenta o comprador da sua obrigação de verificar o produto, bem como a sua adequação em relação à superfície a ser tratada, de preferência através de um ensaio de aplicação. Em caso de dúvidas quanto ao manuseamento ou processamento do produto adquirido, os nossos conselheiros de material, bem como técnicos de laboratório e de aplicação poderão prestar-lhe todo o tipo de esclarecimentos requeridos de acordo com os seus melhores conhecimentos. A AkzoNobel garante, naturalmente, uma ótima qualidade dos seus produtos segundo as respetivas especificações do produto, no entanto, a responsabilidade em relação aos produtos entregues é exclusivamente do comprador. A menos que tenhamos confirmado por escrito as propriedades específicas e a adequação dos produtos para uma determinada finalidade contratualmente acordada, todo o tipo de assessoria técnica ou informação de utilização, apesar de fornecida de acordo com os nossos melhores conhecimentos, deve ser considerada não vinculativa e não fornece qualquer tipo de garantia. A AkzoNobel é responsável pela utilização dos seus produtos por parte dos seus clientes de acordo com as nossas condições gerais de venda e fornecimento, sobre as quais o comprador é advertido através do presente documento. A respetiva folha de dados técnicos mais recente pode ser consultada nas nossas páginas de Internet. A publicação de uma nova edição torna nula a validade das folhas técnicas que estavam vigentes. Versão: 2021-07-19 / 7

Aqualit

(ICLA 203.02.05)

Tempo de secagem @ 20°C	
secagem ao toque	após 40 minutos
teste de aderência	após 2 horas
pode ser lixado	após 6 horas
transitável	após 12 horas
Instalação de mobiliário	após 24 horas
Colocar tapete	após 7 dias
Primeira limpeza da humidade	a partir de 1 mês

Os produtos da AkzoNobel Wood Coating são fabricados exclusivamente para o utilizador profissional, possuidor de conhecimentos elementares a nível do manuseio e da aplicação de produtos químico/técnicos para tratamento de superfícies. As instruções de processamento especificadas nas fichas técnicas referentes às características dos nossos produtos devem ser consideradas como recomendações não vinculativas e não fornecem qualquer tipo de garantia. Estas recomendações têm como base os nossos ensaios e experiências e devem facilitar e promover o trabalho dos nossos clientes. Qualquer possível desvio das condições de trabalho ideais é da responsabilidade dos nossos clientes e pode afetar o resultado (final) da aplicação. No entanto, tal não isenta o comprador da sua obrigação de verificar o produto, bem como a sua adequação em relação à superfície a ser tratada, de preferência através de um ensaio de aplicação. Em caso de dúvidas quanto ao manuseamento ou processamento do produto adquirido, os nossos conselheiros de material, bem como técnicos de laboratório e de aplicação poderão prestar-lhe todo o tipo de esclarecimentos requeridos de acordo com os seus melhores conhecimentos.

A AkzoNobel garante, naturalmente, uma ótima qualidade dos seus produtos segundo as respetivas especificações do produto, no entanto, a responsabilidade em relação aos produtos entregues é exclusivamente do comprador. A menos que tenhamos confirmado por escrito as propriedades específicas e a adequação dos produtos para uma determinada finalidade contratualmente acordada, todo o tipo de assessoria técnica ou informação de utilização, apesar de fornecida de acordo com os nossos melhores conhecimentos, deve ser considerada não vinculativa e não fornece qualquer tipo de garantia. A AkzoNobel é responsável pela utilização dos seus produtos por parte dos seus clientes de acordo com as nossas condições gerais de venda e fornecimento, sobre as quais o comprador é advertido através do presente documento. A respetiva folha de dados técnicos mais recente pode ser consultada nas nossas páginas de Internet. A publicação de uma nova edição torna nula a validade das folhas técnicas que estavam vigentes. Versão: 2021-07-19 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Alemanha ● www.akzonobel.com/wood

2/2

AN_204450_060919