

Aqualit A-PT260-45



Opis produktu

Cechy	Wodorozcieńczalny, poliuretanowy, dwukomponentowy lakier do parkietów na bazie akrylanów, bezbarwny, o dużej odporności mechanicznej.
-------	---

Zakres stosowania

Cechy	Produkt jest przeznaczony do wszystkich typowych gatunków drewna i korku. Wytrzymuje największe obciążenia mechaniczne w mieszkaniach i lokalach użytkowych. Nadaje się również do renowacji podłóg i schodów.
-------	--

Dane produktu

Kod produktu	A-PT260-45
Rozmiar pojemnika	4.8 l 940 ml
Lepkość podczas dostawy DIN 4 mm	20 ± 2
Trwałość w zamkniętym pojemniku oryginalnym	min. 1 rok
Dyrektywa LZO Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/i): 140 g/l (2010)	Ten produkt zawiera maksymalnie 90 g/l LZO.

Stopień połysku

Numer produktu	Stopień połysku	DIN 67530, kąt 60°
A-PT260-45	jedwabisto-błyszczący	45 ± 2

Przygotowanie Podłoża

	Stosować i szlifować podkład do parkietów Aqualit A- PS130 zgodnie z kartą techniczną.	P120, P150
--	--	------------

Nanoszenie

	Dokładnie wymieszać!
	Produkt mieszać i stosować zgodnie z opisem w „Utwardzacze Rozcieńczalniki Dodatki”. Stosować specjalny wałek do malowania parkietów. Wlać produkt do kubła na farbę, nigdy nie łać bezpośrednio na parkiet.

Utwardzacze Rozcieńczalniki Dodatki

	Utwardzenie	5% HWA 6000 Dodać utwardzacz do pojemnika i mocno wstrząsnąć!
	Rozcieńczalnik	Nie jest wymagany W razie potrzeby Woda wodociągowa
	Czas nanoszenia	do 2 go

Zastosowanie

	Lepkość podczas nanoszenia DIN 4 mm (s)	20
	Gramatura powłoki na warstwę (g/m2)	70-125
	Wydajność na warstwę (m2/l)	8-15

Czas schnięcia @ 20°C

pyłosuchość	od 40 minut
suchość w dotyku	od 2 godzin
zdatność do szlifowania	od 6 godzin
Powierzchnia może być eksploatowana	od 12 godzin
Rozstawianie mebli	od 24 godzin
Rozkładanie dywanów	od 7 dni
Pierwsze czyszczenie na wilgotno	od 1 miesiąca

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdatności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2022-04-26 / 7

Aqualit

Normy	
	EN 71-3 migracja rozpuszczalnych metali ciężkich
	DIN 53160 cz. 1 i cz. 2 – odporny na ślinę i pot
	Ogólne świadectwo badania przeprowadzonego przez urząd nadzoru budowlanego, potwierdzające trudnozapalność zgodnie z DIN 4102/B1 na trudnozapalnych płytach wiórowych klasy B1, w tym płytach fornirowanych.
	Odporność na ścieranie zgodna z DIN 68861, cz. 2
	Właściwości antypoślizgowe zgodnie z BGR 181 i DIN 51130 jeśli dodano 3% Structure Powder fine STP-F.

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdolności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2022-04-26 / 7