

## Aqualit

(ICLA 203.02.05)

### A-PT240-05



#### Popis výrobku

**Popis** Vodou ředitelný 2K PUR lak na parkety na bázi akrylátu, bezbarvý s velmi vysokou mechanickou odolností.

#### Oblast použití

**Popis** Výrobek je určen pro všechny běžné podlahy z dřevěných parket a korku. Pro maximální mechanické nároky v obytném a průmyslném prostředí. Také vhodné pro renovaci podlah a schodišť.

#### Údaje o výrobku

Kód produktu	A-PT240-05
Velikost balení	10 l
Viskozita při dodání DIN 4 mm	140 ± 10
Trvanlivost v uzavřeném originálním obalu	min. 1 rok
Směrnice o VOC EU mezní hodnota pro tento produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010)	Tento výrobek obsahuje max. 120 g/l VOC.

#### Stupně lesku

Číslo produktu	Stupeň lesku	DIN 67530 60° úhel
A-PT240-05	hluboce matný	5 ± 2

#### Předběžná úprava podkladů

	Surové plochy dřevěných podlah podle druhu dřeva a způsobu uložení ošetřete odstupňovaným přebroušením dřeva. Výrobek můžete použít jako vícevrstvý lak i jako základní nátěr. Také je možný předchozí základní nátěr s výrobkem Aqualit A-PS130.	P80 až max. P120
	Exotická dřeva / dřeva bohatá na obsahové látky	Izolování s Aqualit A-IS180.

#### Zpracování

	Důkladně zamíchejte!
	Výrobek smíchejte podle popisu v části "Tvrdidlo Ředidlo Přísady" a aplikujte. Používejte speciální nanášecí váleček na parkety. Výrobek vložte do vany s barvou a nikdy ho nelijte přímo na podlahu.

#### Tvrdidlo Ředidlo Přísady

	Vytvrzování	10% HWA 6001 (303.01)
	Ředidlo	Voda z vodovodu
	Doba zpracování	do 2 hodin

#### Aplikování

Tlak pro stříkání (bar)	1.5 - 2.0	60-90		
Velikost trysky (mm)	1.8- 2.0	0.25- 0.28		
Přidání ředidla (%)	5-10	5-10	5-10	
Viskozita zpracování DIN-4 mm (sek.)	50-85	50-85	50-85	
Množství nátěru v pracovním cyklu (g/m2)	90- 120	90-120	90- 120	
Vydatnost (m2/l)	6-8	6-8	8-11	

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezabývá odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí.

[Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-07-19 / 7

#### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Německo ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919

1/2

## Aqualit (ICLA 203.02.05)

Doby schnutí @ 20°C	
Úplně suchý	od 40 minut
Pevný na dotyk	od 2 hodin
Brousitelné	od 6 hodin
pochůzné	od 12 hodin
Umístnění nábytku	od 24 hodin
Vyložení koberců	od 7 dnů
První čištění za mokra	od 1 měsíce

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezabavuje odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí.

[Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-07-19 / 7