

EasyfitColor

(ICLA 250.52.50/01)

EC-T430-50



Produktbeskrivning	
Beskrivning	Enkomponentig, vitpigmenterad toppfärg, spädbar med lösningsmedel, nitrocellulosabaserad.

Användningsområde	
Beskrivning	Nästan alla trämöbler inomhus.

Produktdata	
Produktkod	EC-T430-50
Förpackningsstorlek	20 kg
Viskositet vid leverans DIN 4mm i sec.	70 ± 10
Hållbarhet - originalförpackning försluten	minst 2 år

Glansgrader		
Produktnummer	Glansgrad	DIN 67530 60° vinkel
EC-T430-50	glansig	50 ± 2

Förbehandling av underlag		
	Obehandlade trätytor Strukturerad träslipmassa	P120, P150, P180
	beläggningar med slutna porer	Slut porerna genom upprepade strykningar med sealer från Easyfit-serien.
	Exotiska träslag / träslag med högt hartsinnehåll	Isolera i förväg med Quantum Q- IS160 eller Solido S-IS130.

Bearbetning	
	Rör om ordentligt!
	Blanda och applicera produkten enligt beskrivningen under "Hårdare Förtunnare Tillsatser".

Hårdare Förtunnare Tillsatser		
	Förtunnare	TNC 9102-F (950.02) snabb tork

Applicering			
Sprutningstryck (bar)	1.5-3.0	110-130	
Munstyckets storlek (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Tillsättning av förtunnare (%)	15 - 40	15 - 40	15-30
Appliceringsviskositet DIN 4mm (sek.)	13 - 18	13 - 18	18-20
Påstrykningsmängd per arbetsförlopp (g/m2)	120-150	120-150	120-150
Täckförmåga per arbetsförlopp (m2/l)	5 - 7	5 - 7	6-8

Torktid @ 20°C	
dammtorr	från 15 minuter
klibbfri	från 50 minuter
hanterbar	från 12 timmar

Forcertorkning	
Vilotid vid rumstemperatur	20 minuter
Varmluftstorkning vid 40 °C	20 minuter
Varmluftstorkning vid 60 °C	20 minuter
Låt svalna i rumstemperatur	20 minuter

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta fråntar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-08-16 / 4

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919