

Easyfit E-T250-90



Описание продукта	
Описание	Однокомпонентный растворимый в растворителе прозрачный лак на основе нитроцеллюлозы.

Область применения	
Описание	Практически для всех видов деревянной мебели, эксплуатируемой в помещениях.

Характеристики продукта	
код продукта	E-T250-90
Dimensiune recipient	5l 20 l
Рабочая вязкость по DIN 4 мм (сек.)	35 ± 2
Хранение в оригинальной закрытой таре	минимум 2 года

Степень блеска		
номер продукта	Степень блеска	DIN 67530 при 60°
E-T250-90	высокоглянцевая	90 ± 2

Предварительная обработка Поверхности		
	Необработанные деревянные поверхности Ступенчатая древесная масса Тщательно удалить шлифовальную пыль Крупнопористую древесину очистить щеткой	P120, P150, P180
	Бейцевание деревянных поверхностей	перед бейцеванием отшлифовать
	Покрyтия с закрытыми порами	Несколько раз нанести грунтовку серии Easyfit, чтобы закрыть поры.
	Древесина экзотических пород/древесина с высоким содержанием компонентов. Древесина или МДФ для влажных помещений.	Предварительно изолировать с помощью Quantum Q-IS160 или Solido S-IS130.

Применение	
	Тщательно перемешать!
	Смешать и нанести продукт как описано в разделе «Отвердитель - Разбавитель - Добавки».

Отвердитель - Разбавитель - Добавки		
	Разбавитель	TNC 9100-M обычное высыхание

Нанесение		
Давление распыления (бар)	1.5 - 2.0	110-130
Размер сопла (мм)	1.6-2.0	0.23-0.28
Добавление разбавителя (%)	5-10	
Рабочая вязкость по DIN 4 мм (сек.)	25	35
Расход наносимого продукта на один слой (г/м2)	100-120	120
Расход (м2/л)	6-9	8

Время высыхания @ 20°C	
сухой от пыли	от 15 минут
устойчивый к прикосновению	от 30 минут
пригодный для транспортировки	от 2 часов
Пригодный к шлифовке	от 1 часа

Стандарт на методы испытаний	
	DIN 68861/1B Химическая нагрузка мебельных поверхностей
	Пригодность для уплотняющих профилей в соответствии с директивами Розенхайм.
	Tox Control - Знак качества для лаковых покрытий с низким уровнем эмиссии

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятках указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательно путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас. Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2021-08-16 / 4