

PolydurColor

(ICLA 141.40/01)

PC-P380



Descriere produs

Descriere	Chit pe bază de poliester, cu pigment alb, cu conținut de solvenți, uscare rapidă, cu capacitate foarte mare de umplere.
-----------	--

Domeniu de aplicare

Descriere	Aproape tot mobilierul din lemn din interior. Pentru acoperirea cu grund a tuturor materialelor din lemn și a materialelor pe bază de lemn obișnuite.
-----------	---

Date produs

Cod produs	PC-P380
Packaging size	20 kg
Vâscozitate la livrare DIN 6 mm în sec.	45 ± 5
Corpuri solide în % material de bază	96 ± 1
Greutate specifică în kg/l la 20 °C	1,4 ± 1%
Durabilitate - recipient original închis	min. 6 luni

Pregătire substraturi

	Suprafețe de lemn brute	P120, P150, P180
	Lemn exotic/bogat în substanțe extractive Lemn sau MDF în spații cu umezeală	Izolare în prealabil cu Quantum Q-IS160 sau Solido S-IS130.

Prelucrare

	Agitați bine!
	Atenție: În timpul procesului de amestecare este esențială respectarea ordinii. Mai întâi se adaugă acceleratorul și diluantul de vopsea și se amestecă până când se obține un amestec omogen. În etapa finală, catalizatorul este agitat cu putere. Începând cu această etapă, materialul este activat și poate fi aplicat.

Agent de întărire Diluant Aditivi

	Întărirea amestecului final	
	Timp de viață 20 °C, 65 % umiditate relativă cu adaos de TUP 9500-F de 20%	până la 50 de minute
	Accelerator	AUP 6570 de 2% (781.35) în funcție de greutate AUP 6570 de 3% (781.35) în funcție de volum
	Diluant	TUP 9500-F (992.31) uscare rapidă
	Catalizator	HUP 6500 de 2% (340.56) în funcție de greutate HUP 6500 de 3% (340.56) în funcție de volum

Aplicare

Presiune pulverizare (bar)	1.5-3.0
Dimensiune duze (mm)	2.5-3.0
Adaos de diluant (%)	20 - 25
Vâscozitate de prelucrare DIN 6 mm (sec.)	18-20
Cantitate de aplicat pe metru pătrat (g/m ²)	250 - 350
Grad de acoperire pe metru pătrat (m ² /l)	2 - 3
Număr maxim de straturi de vopsea cu acest produs	3
Timp de așteptare înainte de o nouă aplicare, fără șlefuire intermediară (ore)	1
Timp maxim de așteptare înainte de o nouă aplicare, fără șlefuire intermediară (ore)	3

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-08-20 / 6

PolydurColor

(ICLA 141.40/01)

Timp de uscare @ 20°C

eliminare praf	după 50 minute
uscat la atingere	după 2 ore
șlefuiabil	după 14 ore
Timp de uscare de tip flash-off după comandă	20 minute

Uscare forțată

Perioadă de repaus la temperatura camerei	20 minute
Uscare cu aer cald la 40 °C	30 minute
Uscare cu aer cald la 60 °C	30 minute

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator.

Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-08-20 / 6

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Germania ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

2/2

AN_20450_060919