Aqualit
A-PJF100

Описание продукта	
Описание	Водорастворимый однокомпонентный состав для заполнения швов на акрилатной основе для заполнения мелких трещин и швов в необработанных деревянных полах перед покрытием лаком. Предотвращает впитывание лака и уменьшает боковое склеивание.

Область применения	
Описание	Любые деревянные полы из всех распространенных типов древесины, массивные или со шлифуемым рабочим слоем.

Характеристики продукта	
код продукта	A-PJF100
Dimensiune recipient	5l 1l
Рабочая вязкость по DIN 4 мм (сек.)	20 ± 2
Хранение в оригинальной закрытой таре	не менее 1 года

Предварительная обработка Поверхности		
	Новый необработанный пол: В зависимости от сорта древесины и типа укладки может потребоваться предварительное шлифование. Тщательно пропылесосить пол.	от P80 до макс. P120
	Ремонт полов с покрытием: Необходимо предварительно отшлифовать поверхность и полностью удалить старый слой лака. Тщательно пропылесосить пол.	от P80 до макс. P120

Применение	
	Тщательно взболтать или перемешать продукт!
	Выполнить шлифовку полотном средней зернистости и собрать образовавшуюся древесную муку в чистую емкость. Приготовить смесь из Aqualit A-PJF100 и древесной муки в пропорции от 2:1 до 5:1 (в зависимости от типа древесины) для нанесения шпателем. Для разбавления можно во время обработки добавить Aqualit A-PJF100. С помощью шпателя из нержавеющей стали равномерно нанести приготовленную смесь на пол, заполнив все мелкие трещины и швы. Следует равномерно наносить продукт с помощью шпателя, не оставляя излишков материала на полу. Если при обработке появляются трещины из-за высыпания, можно повторно нанести смесь шпателем.

Время высыхания @ 20°C	
Пригодный к шлифовке	от 45 минут

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятках указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательно путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас.
Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2021-07-16 / 8

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Германия ● www.akzonobel.com/wood

AN_20450_060919