

Aqualit A-PT230-45



Produktbeskrivelse	
Beskrivelse	Vandfortyndbar 1K parketlak på acrylatbasis, farveløs med høj mekanisk styrke.

Anvendelsesområde	
Beskrivelse	Produktet er egnet til alle gængse træparketsorter og kork. Også egnet til renovering af gulve og trapper.

Produktdata	
Produktkode	A-PT230-45
Pakningsstørrelse	5l 1l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	20 ± 2
Holdbarhed - original bølge lukket	min. 1 år
VOC-direktiv EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010)	Dette produkt indeholder maks. 90 g/l VOC.

Glansgrader		
Produktnummer	Glanstrin	DIN 67530 60° vinkel
A-PT230-45	silkeblank	45 ± 2

Forbehandling Underlag		
	Aqualit parketgrunder A-PS130 forarbejdes og slibes i henhold til det Tekniske datablad.	P120, P150

Forarbejdning	
	Rør godt op!
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer". Anvend en speciel rulle til påføring på parket. Produktet kommes i et farvekar og må aldrig hældes direkte på gulvet.

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer	
	Fortynding ikke påkrævet om nødvendigt ledningsvand

Påføring	
Forarbejdningsviskositet DIN 4 mm (sek.)	20
Påføringsmængde pr. applikation (g/m ²)	70-125
Rækkeevne pr. påføring (m ² /l)	8-15

Tørretid @ 20°C	
støvtør	fra 40 minutter
berøringstør	fra 90 minutter
kan slibes	fra 4 timer
gangbar	fra 12 timer
Opstilling af møbler	fra 24 timer
Udlægning af tæpper	fra 7 dage
Første fugtrengøring	efter 1 måned

Prøvningsstandarder	
	Skridsikre egenskaber i henhold til BGR 181 og DIN 51130, når 3 % af strukturpulver fin STP-F tilsættes.
	Slidstyrke iht. DIN 68861 del 2

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings- og anvendelsesvejledninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2022-04-26 / 5

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919