

Duritan® 2K-Porespartelmasse, transparent DT-PS



Produktbeskrivelse		Tørretid @ 20°C	
Beskrivelse	2-komponent porespartel til transparent opfyldning af træporer på store flader. Produktet er lysægte og hærder med UV-lys (eksponeringsfelt eller sollys).	Flash off tid efter påføring	falder bort, da der ikke er indeholdt opløsningsmiddel
		Eksponeringstid med eksponeringsfelt	fra 20 minutter
		Hviletid inden den videre forarbejdning	fra 20 minutter
Anvendelsesområde		Tørretid	
Beskrivelse	Næsten alle træmøbler til indendørs brug.	Alle tider er minimumstider og kan øges efter behag.	
Produktdata		Efterbehandling	
Produktkode	DT-PS	Efter forudgående slibning med kornstørrelse P280-320 er det til enhver tid muligt med en efterbehandling med samme slags produkt. Det anbefales at foretage yderligere opbygning med klarlak med Duritan® 3K PUR klarlakker. Det er ligeledes muligt at foretage en yderligere opbygning med andre klarlakker fra Zweihorn® som Crystallit® eller Variocryl®	
Pakningsstørrelse	Sæt består af: 150 g komponent A (bindemiddel) 150 g komponent B (hærder)		
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	pastøs		
Holdbarhed – original beholder	min. 2 år		
Forbehandling Underlag			
Rå træflader Trinvis træslibning Fjern omhyggeligt slibestøv Børst grovporede træsorter af	P120, P150, P180 Efterfølgende grundes eller isoleres først med CL-FI eller S 7000.		
Bejdsede træflader	Slib før bejdsning.		
Forarbejdning			
Blandes godt sammen! Luk tuben godt straks efter brug. Sørg for ikke at bytte om på hæfterne.			
Påfør produktet med spatel, pensel eller fnugfri klud og fjern overskydende materiale omhyggeligt. Produktet skal arbejdes grundigt ind i træporen, først på tværs og til sidst langs med træårene.			
Beskyttes under forarbejdningen mod direkte sol for at hindre for hurtig hærkning.			
Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer			
Blandingsforhold: 1:1	150 g komponent A (bindemiddel) 150 g komponent B (hærder)		
Forarbejdningstid	op til 1 time		
Påføring			
Påføringsmængde pr. applikation (g/m ²)	30-50		
Rækkeevne (m ² /300 g sæt)	6-10		

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vores kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vores kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-06 / 5

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel