


Duocryl 2K-PUR Vand Højglansklarlak DC-HG



Produktbeskrivelse		Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer	
Beskrivelse	Tokomponent, vandfortyndbar, lysægte PUR-klarlak til højglansbelægninger.	 Hærdning	20% of PWH 3200
Anvendelsesområde		 Fortynding	10% ledningsvand
Beskrivelse	Næsten alle træmøbler til indendørs brug. Navnlig til ædle træmøbel- og farvede lakerede overflader med højglans og lukkede porer.	 Forarbejdningstid	op til 5 timer

Produktdata	
Produktkode	DC-HG
Pakningsstørrelse	5l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	42 ± 2
Dette produkt indeholder maks. 80 g/l VOC.	Dette produkt indeholder maks. 80 g/l VOC.
Holdbarhed – original bøtte lukket	min. 1 år

Glansgrader	
Produktnummer	Glanstrin
DC-HG	med højglans

Forbehandling Underlag		
	Rå træflader	Luk porer ved at påføre Duocryl 2K-PUR vandig fyld- og isolergrunder DC-FI flere gange.
	Farvede lakoverflader VCC	Slutlaker efter 4 timer og op til maks. 24 timer uden mellemslibning.

Forarbejdning	
 	Ryst grundigt eller rør grundigt op!
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer". Under lakeringen og tørretiden skal støv undgås. Til forbedring af højglanseffekten samt til forberedelse for polering bør overfladerne efter tørring natten over slibes let og igen belægges med samme materiale. Ved opbygningen på Variocryl® Color VCC/farve er det absolut påkrævet med to lag Duocryl 2K- PUR vand højglansklarlak DC-HG.

Påføring	
	
Sprøjtetryk (bar)	1,5-2,0
Dysestørrelse (mm)	1.2-1.4
Fortyndertilsætning (%)	10
Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	42 ± 2
Påføringsmængde pr. applikation (g/m2)	80-100
Rækkeevne pr. påføring (m2/l)	6-8

Tørretid @ 20°C	
støvtør	fra 1 time
berøringstør	fra 2 timer
transportegnet	fra 16 timer
kan slibes	fra 8 timer
kan poleres	fra 3 dage

Efterbehandling	
Efter forudgående slibning med korn P800-1200 er det altid muligt at efterbehandle med samme produkt. Til senere polering anbefaler vi at applicere mindst 2 lag af produktet. Det er muligt at foretage en polering efter den anførte tørretid. En trin-for-trin-anvisning til fremstilling af perfekte højglansoverflader findes i en separat beskrivelse.	

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2024-06-28 / 10

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel

Duocryl 2K-PUR Vand Højglansklarlak



Prøvningsstandarder	
	DIN 68861/1B Kemisk belastning på møbeloverflader
	EN 71-3 migration af opløselige tungmetaller
	Krav til køkkenmøbeloverflader iht. DIN 68930 med hensyn til bestandigheden over for skiftende klimatiske forhold.
	Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer / plast baseret på UNI EN 1186-5: 2003
	Almindeligt certifikat fra byggemyndighederne om svær brændbarhed i henhold til DIN 4102/B1 på svært brændbare, B1 certificerede træspånplader, herunder også finér.
	Krav til møbeloverflader med hensyn til deres modstandsdygtighed over for temperaturændringer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings- og anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2024-06-28 / 10

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel