



Productomschrijving	
Omschrijving	Waternverduerbare 1K voegenkitoplossing voor het vullen van kleine scheuren en voegen op ruwe houtenvloeren voor het afsluiten met lak. Verhindert het wegzakken van de lak en reduceert hierdoor de kantenverlijming.
Toepassingsgebied	
Beschrijving	Verzamelde houten vloeren van alle houtsoorten, massief of met schuurbare gebruikslaag.
Productgegevens	
Productcode	FK
Containergrootte	1 l 5l
Afleverviscositeit DIN 4 mm in sec.	20 ± 2
Houdbaarheid - Afgesloten originele verpakking	minstens 1 jaar
Verwerking	
	Grondig schudden of omroeren!
	Middelschuurbewerking uitvoeren en het ontstane houtstof in een schoon blik verzamelen. Met de voegenkitoplossing FK en het houtmeel in een mengverhouding van 2:1 tot 5:1 (afhankelijk van de houtsoort) een plamuurbaar mengsel maken. Gedurende de verwerking kan voegenkitoplossing FK voor het verdunnen worden toegevoegd. Vloeren met roestvrij plamuurmes met het gemaakte mengsel gelijkmatig plamuren en alle kleine scheuren en voegen vullen. Product gelijkmatig plamuren en geen overschot op de vloer achterlaten. Mochten bij het verwerken scheuren en voegen door wegzakken zichtbaar worden, dan kan het mengsel opnieuw na geplamuurd worden.
Droogtijd @ 20°C	
schuurbaar	vanaf 45 min.
Nabehandeling	
Na voldoende droging met een vlakschuurmachine en schuurschijf korrel P150 bewerken. Indien noodzakelijk kan een nieuwe plamuur bewerking worden uitgevoerd of een grondering met Unocryl 1K-parketgrond UC-PG	
Voorbehandeling Ondergronden	
	Nieuwe onbehandelde vloeren: Afhankelijk van houtsoort en manier van leggen eerst een basis schuurbewerking uitvoeren. Vloeren grondig afzuigen.
	Renoveren van reeds afgewerkte vloeren. Eerst een basis schuurbewerking uitvoeren en oude laklaag volledig verwijderen. Vloeren grondig afzuigen.
	P80 tot max. P120 P80 tot max. P120

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-07-06 / 5