











Popis výrobku		Zesvětlení/tónování										
Popis	Pigmentované mořidlo na bázi rozpouštědla připraveno k použití. Velmi dobrá světlostálost. Mísitelný s téměř všemi barevnými odstíny podle RAL, Sikkens, NCS nebo podle vlastní předlohy. Podloženo kalorimetrem, proto lze namíchat nespočetné množství barevných odstínů.	Zesvětlení/tónování	Zesvětlení pomocí bezbarvého základního mořidla antik S 9800/2733 přidaného v libovolném množství. Všechna mořidla lze navzájem míchat.									
Oblast použití		Aplikování										
Popis	Téměř všechny druh dřeva v interiéru.		 									
Údaje o výrobku		<table border="1"> <tr> <td>Plak pro stříkání (bar)</td> <td>1.0-1.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Velikost trysky (mm)</td> <td>0.8-1.3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vydatnost (m2/l)</td> <td>7-12</td> <td>7-15</td> </tr> </table>	Plak pro stříkání (bar)	1.0-1.5		Velikost trysky (mm)	0.8-1.3		Vydatnost (m2/l)	7-12	7-15	
Plak pro stříkání (bar)	1.0-1.5											
Velikost trysky (mm)	0.8-1.3											
Vydatnost (m2/l)	7-12	7-15										
Kód produktu	WNCB-COLOUR	Doby schnutí @ 20°C										
Smíchané barevné odstíny	podle přání	nelze přelakovat	od 2 hodin									
Velikost balení	od 1 l	Doby schnutí										
Viskozita při dodání DIN 4mm za sekundu	10 ± 2	Schnutí můžete optimalizovat prouděním vzduchu a zvýšením teploty.										
Trvanlivost v uzavřeném originálním obalu	min. 2 roky	Dodatečná úprava										
Předběžná úprava podkladů		Výrobek se dá přelakovat jakýmkoliv Zweihorn® bezbarvými laky. Pro dobrou stabilitu barevného odstínu, zvláště u světle mořených odstínů doporučujeme používání systému bezbarvých laků nepodléhajících účinkům světla, kupř. Crystallit® nebo Variocryl®. Bezbarvé laky na bázi rozpouštědla neaplikujte pomocí válečku nebo štětce, protože přitom se může mořidlo setřít. Rovněž lze provést nátěr produkty Naturtrend. Zde je však nutné si uvědomit odchylky v barevných odstínech jednotlivých produktů.										
	Odstupňované broušení dřeva. Prach po broušení důkladně odstraňte. Vykartáčovat dřeva s hrubými póry.	P120, P150, P180										
	Alternativně mácejte nebo předběžně ošetřete egalizátorem EGL. Po vysušení přes noc brousit příp. leštit. Respektujte prosím informační technický list pro tento výrobek.											
Zpracování												
	Dobře protřepat nebo dobře míchejte!											
												
	Pomocí štětce na mořidlo nanášejte vydatně ve směru textury dřeva. Po krátké době působení rozetřete nejdříve příčně, poté podélně. Zbytky nejdříve vetřete pomocí jemné plátěné utěrky příčně do pórů, poté je setřete ve směru textury dřeva. Při moření větších ploch lze přidat až 10 % inhibitoru VZ, aby se prodloužil otevřený čas.											
	Plochy, které jsou již upraveny nátěrem pomocí Zweihorn® bezbarvých laků, nejdříve obrušte a zbavte prachu. Mořidlo aplikujte nasucho bez roztírání tak dlouho, dokud nedosáhnete požadovaný barevný odstín.											

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezabývá odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí. [Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-07-16 / 4