

# WV 805

## 8520-000671-000

**sikkens**  
WOOD COATINGS



### Produktbeschreibung

Pflegetuch zur Auffrischung und wetterschützenden Pflege bewitterter Beschichtungsflächen auf Holztüren. Regelmäßige Anwendung verlängert die Renovierungsintervalle.

- Wasser und Schmutz abweisend
- gut witterungsbeständig
- gute Farb- und Glanzauffrischung

### Farbton

Farblos

### Verarbeitung

Die zu behandelnden Beschichtungsflächen werden zunächst mit dem Spezialreiniger\* oder geeigneten Haushaltsreinigungsmitteln gründlich gesäubert und ihre vollständige Trocknung abgewartet. Anschließend wird die saubere und trockene Oberfläche gleichmäßig mit dem Pflegetuch in Richtung der Holzmaserung abgerieben. Dazu wird das Tuch in ein handliches Format gefaltet und während des Abreibens der Oberfläche mehrfach gewendet.

### Verarbeitungstemperatur

+5 - 30 °C für Untergrund, Luft und Material bei ca. 60 % rel. Luftfeuchte

### Trocknung

Nach dem Auftrag ca. 30 min trocknen lassen.

### Lagerung

Mindestlagerstabilität bei Raumtemperatur: 2 Jahre Kühl, aber frostfrei lagern.

### Entsorgung

Das Pflegetuch kann nach Gebrauch im Restmüll entsorgt werden.

### Sicherheitsdatenblatt

Weitere Daten im Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG [www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com)  
Downloads Sicherheitsdatenblätter

### Warnhinweise

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke/Lasuren sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

### VOC-Richtlinie

Nicht kennzeichnungspflichtig.

### Grundregeln

Durch die Anwendung des Pflegeproduktes erhalten die Lack- bzw. Lasuroberflächen ihr ursprüngliches frisches Aussehen zurück. Durch regelmäßige Anwendung (1-2 x jährlich im Frühjahr und Herbst) wird die Dauerbeständigkeit der Beschichtung verlängert. Defekte Beschichtungen können dagegen nicht mit der Pflegemilch repariert bzw. saniert werden. Hierzu wird auf die Technischen Merkblätter der Cetol-/ Rubbol-Produkte verwiesen.

### Hinweise

Nicht auf heißen Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden.  
Vor dem Überarbeiten einer gepflegten Beschichtung muss die Oberfläche mit ST 825 oder Testbenzin gut gereinigt und anschließend angeschliffen (Schleifpapier K240) werden. Die saubere und trockene Beschichtung kann dann mit den Sikkens Wartungsprodukten überarbeitet werden.

Produkte von AkzoNobel Wood Coatings werden ausschließlich für den professionellen und industriellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemisch/technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern und fördern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das (End-) Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben Ihnen unsere Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet AkzoNobel eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich - schriftlich - zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wengleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. AkzoNobel haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unseren Internetseiten abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger Technischer Merkblätter. Stand: 2020-05-29 / 3

EMEA HQ  
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Deutschland ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919  
1/1

**AkzoNobel**

AN\_20450\_060919