

Kodrin WV 457

0878-002001

sikkens
WOOD COATINGS



Produktbeskrivning

Vattenbaserat fogförsegling för försegling av ändträ vid konstruktionsfogar och mindre repor i träfönster och -dörrar, för skydd mot inträngande fukt, ute och inne. - bra transparens - neutral lukt - snabbtorkande - lätt att applicera

Kulör

Färglös

Bindemedelstyp

Special-polymerdispersion

Densitet

Ca. 1,03 kg/l

Bearbetning

Efter mellanslipningen ska man trycka på alla öppna fogar eller på små sprickor och därefter jämna till med fingret. Här ska en lättare skyddshandske eller ett fingerskydd användas.

Förbrukning

Beroende på fogdjup ca 20ml/löpm. V-fog

Förtunnare

Redo att använda. Späd inte

Appliceringstemperatur

15 - 25 °C för underlag, luft och material vid ca 60 % rel. luftfuktighet.

Torktid

Torkning vid :	Normalklimat: 23 °C / 50 % rel. luftfuktighet
Dammtorka	ca 30 minuter
Bearbetningsbar	ca 1 timme

Torkning

Materiallets torkningsprocess beror på den applicerade mängden och kan förlängas vid användning av trämaterial med högt hartsinnehåll eller vid torkning i fuktiga/kalla förhållanden. Vid torkning måste man ständigt se till att temperaturen och ventileringen är den rätta. Om torkförhållandena inte är tillräckliga kan kvaliteten försämrans.

Verktögsrengöring

Tvätta direkt efter användning med vatten, vid behov med vanligt diskmedel eller med ST 830.

Lagring

Minsta hållbarhet (BBD) i den öppnade originalbehållaren är 2 år. Förvaringstemperatur +5 - +30° C. Efter utgången av BBD kan produkten fortfarande vara bearbetningsbar, men produkttegenskaperna kan skilja sig från "färskt" material. Av den anledningen måste användaren tillämpa utgången material med särskild uppmärksamhet. Påbörjade behållare måste stängas noggrant! Förvara på en sval men frostfri plats.

Avfall

Endast helt tömda burkar kan lämnas för återvinning. Produktrester måste tas hand om enligt de lokala föreskrifterna eller enligt EU-avfallsförteckningen: 08 01 12.

Säkerhetsdatablad

Ytterligare uppgifter i säkerhetsdatablad enligt 91/155/EES www.sikkens-wood-coatings.com » Ladda ner » Säkerhetsdatablad

Varning

Före användning, läs etiketten och produktinformationen. Även vid arbete med lacker/lasyrer som har låga utsläpp bör vanliga skyddsåtgärder vidtas.

VOC-direktiv

Ej märkningspliktig.

Bestrykningsrekommendation

Förseglingssmassan införes i den rena, damm- och fettfria fogen efter att grundlacken har torkat helt och en mellanslipning genomförts. Använd inget såpvatten. Efter att den förseglade fogen torkat kan efterföljande mellan- och slutlackering ske.

Generella instruktioner

Use in

Information

Se de tekniska databladerna för information samt kontakta Sikkens säljrepresentanter för råd. För ytterligare teknisk information eller om något är oklart var vänlig och kontakta Sikkens tekniska center.

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frångår emellertid inte kundens ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga.

Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2022-07-08 / 3

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1

AkzoNobel