

Kodrin WV 458

0878-702001

sikkens
WOOD COATINGS



Описание на продукта

Запечатващ препарат за фуги на водна основа за запечатване на челни дървени повърхности при фуги в конструкции и малки пукнатини в дървесината на дървени прозорци и врати за защита от проникваща влага, за екстериорно и интериорно приложение. - със слаб мирис - бързосъхнещ - лесен за нанасяне

Цвят

Бял

Вид свързващо вещество

Специална полимерна дисперсия

Плътност

Около 1,30 kg/l

Начин на употреба

След междинното шлифоване подайте под налягане във всички отворени фуги или малки пукнатини и след това изтеглете с пръст. За целта трябва да се използва лека защитна ръкавица или напръстник.

Разход

В зависимост от дълбочината на фугите около 20 ml/линеен метър V- образна фуга

Разреждане

Готов за употреба. Да не се разрежда

Температура на нанасяне

15 – 25 °C за основата, въздуха и материала при около 60 % относителна влажност на въздуха

Време на съхнене

Съхнене при: Нормален климат: 23 °C и 50 % отн. влажност на въздуха

Изсъхнало до степен да не полепва прах около 30 минути

Годно за повторно обработване около 1 час

Сушене

Съхненето на материала зависи от дебелината на нанесения слой и може да се забави при богати на много съставки дървесини, както и при влажни и студени атмосферни условия. При съхненето винаги осигурявайте достатъчни условия за поддържане на равномерна температура и въздухообмен. Ако не се спазват условията за съхнене, не могат да се изключат повреди на покритието.

Почистване на инструментите

Веднага след употреба с вода, при необходимост с добавка на обикновени домакински препарати за миене или със ST 830.

Съхранение

Минималният срок на годност в неотворена оригинална опаковка е 6 месеца при температура на съхранение +5 – +30 °C.

След изтичане на минималния срок на годност е възможно продуктът все още да е годен за употреба, но продуктите му характеристики могат да се различават от тези на „пресния“ материал. Затова материал с изтекъл срок на годност трябва да се нанася с особено внимание.

Затваряйте добре наченатите опаковки!

Съхранявайте на хладно, но защитено от замръзване място.

Предаване за отпадъци

За рециклиране трябва да се предават само напълно изпразнени опаковки. Остатъци от материала трябва да се изхвърлят съгласно местните разпоредби. Съгласно Европейския каталог на отпадъците за този материал е подходящ код на отпадъка: 08 01 12

Информационен лист за безопасност

Допълнителни данни в Информационния лист за безопасност съгласно 91/155/ЕИО www.sikkens-wood-coatings.com Изтегляне на информационни листи за безопасност

Предупредителен знак

Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта. И при нанасяне на безвредни бои/лакове също трябва да се спазват обичайните предпазни мерки.

Директива за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС)

Не е задължително указване върху етикета.

Продуктите на AkzoNobel Wood Coatings се произвеждат единствено за професионалния и индустриален работник, който има основни познания в работата с и използването на химически/технически продукти за дизайн на повърхностите. Посочените в инструкциите указания за преработване за нашите качества трябва да се считат като незадължителни препоръки и не представляват никаква гаранция. Тези препоръки се основават на нашия опит и серията от тестове и трябва да облекчат и подпомогнат работата на нашите клиенти. Всяко възможно отклонение от идеалните условия на труд лежи в отговорностите на нашите клиенти и може да се отрази на (крайния резултат) резултата от прилагането. Това обаче не освобождава клиента от неговото задължение за проверка на продукта и неговата пригодност за подлежащата на обработка повърхност, предимно чрез пробно преработване. Нашите консултанти по работните материали, както и техниците по прилагането и в лабораторията ще Ви предоставят съзнателно информация при всички съмнения относно употребата или преработването на закупения продукт.

Разбира се AkzoNobel гарантира безупречно качество на своите продукти според съответните продуктови спецификации, но отговорността е единствено в използването на доставените продукти при клиента. Ако изрично не гарантираме специфични качества и пригодности на продуктите за определено в договора предназначение – писмено, във всеки случай техническо приложима консултация или уведомяване не са задължителни, макар и да се извършва съзнателно, и не представляват никаква гаранция. AkzoNobel носи отговорност за прилагането на своите продукти чрез клиентите си според своите общи условия за продажба и доставка, които клиентът посочва с настоящото. Съответното актуално техническо упътване може да бъде извикано на нашите интернет страници. Валидността на досегашните технически упътвания изтича след появяване на новото издание. Статус: 2020-12-18 / 1

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Германия ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

AkzoNobel

AN_204450_060919

Kodrin WV 458

sikkens
WOOD COATINGS

Препоръка за нанасяне на покритие

След пълно изсъхване на грунда и междинно шлифоване запечатващата маса се нанася в чистата, обезпрашена и обезмаслена подпервазна фуга. При това не използвайте сапунен разтвор. След изсъхване на запечатаните фуги може да се нанесе следващото междинно и крайно покритие.

Основни правила

Use in

Инструкции

Моля спазвайте съответните Технически инструкции и поискайте консултация за системата от търговския представител на Sikkens или от завода-производител.

Продуктите на AkzoNobel Wood Coatings се произвеждат единствено за професионалния и индустриален работник, който има основни познания в работата с и използването на химически/технически продукти за дизайн на повърхностите. Посочените в инструкциите указания за преработване за нашите качества трябва да се считат като незадължителни препоръки и не представляват никаква гаранция. Тези препоръки се основават на нашия опит и серията от тестове и трябва да облекчат и подпомогнат работата на нашите клиенти. Всяко възможно отклонение от идеалните условия на труд лежи в отговорностите на нашите клиенти и може да се отрази на (крайния резултат) резултата от прилагането. Това обаче не освобождава клиента от неговото задължение за проверка на продукта и неговата пригодност за подлежащата на обработка повърхност, предимно чрез пробно преработване. Нашите консултанти по работните материали, както и техниците по прилагането и в лабораторията ще Ви предоставят съзнателно информация при всички съмнения относно употребата или преработването на закупения продукт.

Разбира се AkzoNobel гарантира безупречно качество на своите продукти според съответните продуктови спецификации, но отговорността е единствено в използването на доставените продукти при клиента. Ако изрично не гарантираме специфични качества и пригодности на продуктите за определено в договора предназначение – писмено, във всеки случай техническо приложима консултация или уведомление не са задължителни, макар и да се извършва съзнателно, и не представляват никаква гаранция. AkzoNobel носи отговорност за прилагането на своите продукти чрез клиентите си според своите общи условия за продажба и доставка, които клиентът посочва с настоящото. Съответното актуално техническо упътване може да бъде извикано на нашите интернет страници. Валидността на досегашните технически упътвания изтича след появяване на новото издание. Статус: 2020-12-18 / 1

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Германия ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

AkzoNobel