

Kodrin WV 457

0878-002001

sikkens
WOOD COATINGS



Produktbeskrivelse

Fugeforseglingsmasse på vandbasis til forsegling af endetræ på konstruktionsfuger og små revner i trævinduer og -døre, for at beskytte mod indtrængende fugt, udvendigt og indvendigt. - høj transparens - lugtsvag - hurtigtørrende - let at behandle

Farvenuance

Farveløs

Bindemiddeltpe

Specialpolymerdispersion

Densitet

Ca. 1,03 kg/l

Forarbejdning

Presses efter mellemslibningen ned i alle åbne fuger og små revner og trækkes op med fingeren. Til det formål skal der bruges en let handske eller en fingertut.

Forbrug

Afhængig af fugedybden ca. 20 ml/lb. meter V-fuge

Fortynding

Indstillet klar til brug. Fortynd ikke.

Arbejdstemperatur

15 - 25 °C for undergrund, luft og materiale ved ca. 60 % rel. luftfugtighed

Tørretid

Tørring ved: Standardklima: 23 °C / 50 % rel. luftfugtighed

Støvtør ca. 30 minutter

Kan genbehandles ca. 1 time

Tørring

Materialets tørring er afhængig af den påførte lagtykkelse og kan forsinkes på indholdsstofrige trætyper samt ved vådt/koldt vejrlig. Ved tørringen skal man altid sørge for tilstrækkelig temperering og luftudskiftning. Kan tørringsbetingelserne ikke blive overholdt, kan skade på opbygningen ikke undvikes.

Værktøjsrensning

Straks efter brug rengørings værktøj med vand, i givet fald med tilsætning af gængst opvaskemiddel eller ST 830.

Opbevaring

Den mindste holdbarhed (Bedst før dato: BFD) i den uåbnede originale beholder er 2 år. Opbevaringstemperatur +5 - +30° C. Efter udløbet af BFD kan produktet stadig behandles, men produkttegenskaberne kan afvige fra "frisk" materiale. Af den grund skal brugeren anvende udløbet materiale med særlig opmærksomhed. Startede beholdere skal lukkes forsigtigt! Opbevares på et køligt, men frostfrit sted.

Bortskaffelse

Kun helt tømte beholdere må recycles. Materialerester skal bortskaffes iht. de lokale bestemmelser. Egned EU-affaldsnøgle for dette materiale er: 08 01 12

Sikkerhedsdatablad

Yderligere data i sikkerhedsdatabladet i henhold til 91/155/EØF www.sikkens-wood-coatings.com Downloads Sikkerhedsdatablade

Advarselshenvisninger

Før brug skal mærkningen og produktinformationen gennemlæses. Også ved arbejdet med lakker/lasurer med få eller ingen skadelige stoffer, skal de sædvanlige beskyttelsesforanstaltninger overholdes.

VOC-direktiv

Ikke mærkningspligtigt.

Anbefaling vedrørende lagpåføring

Forseglingsmassen anbringes efter fuldstændig tørring af grundingen og mellemslibningen i den rene, støv- og fedtfrie brystværnsfuge. Brug i den forbindelse ikke sæbelud. Efter tørring af de forseglede fuger kan det efterfølgende mellem- og slutlag påføres.

Grundregler

Use in

Bemærk

Vær opmærksom på de passende Tekniske Datablade og bed konsulenten fra Sikkens om en systemrådgivning evt. på fabrikken.

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings- og anvendelsesvejledninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2022-07-08 / 3

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919