

CETOL® SP 520

1128-001001-200

sikkens

WOOD COATINGS



Produkta apraksts

Skaidrus gruntas, kurio sudētyje yra tirpiklio, skirtas spygliuočių ir lapuočių medienos konstrukcijoms, naudojamoms viduje ir išorėje. - ar dziļu iespīšanās spēju - nostiprinoša - koksnes mitruma līmeni regulējoša īpašības - iekrāsojoša - nodrošina aizsardzību pret UV starojumu

Krāsas tonis

Lazējoša, krāsu toni, piemēram, no krāsu tonu kolekcijas Joinery Color Classics. Visi lazūru toni ir savstarpēji jaukami. Atsevišķo lazūras tonu optiskais efekts uz dažādām pamatnēm un dažāda biezuma kārtām ir atšķirīgs, tāpēc uz apstrādājamās virsmas jāveic vairāki izmēģinājuma klājumi. Lazūras toni ar vidēju līdz stipru pigmentu koncentrāciju ir pret laika apstākļu ietekmi noturīgāki nekā toni ar mazu pigmentu koncentrāciju. Bezkrāsaini klājumi nav piemēroti izmantošanai ārpus telpām. Uz komponentiem bagātas koksnes, piemēram, ozola, lapegles vai tropiskās koksnes, var mainīties klājuma krāsas tonis - tas daļēji notiek tikai tad, ja pārklājums tiek pakļauts laika apstākļu ietekmei.

Saistvielas veids

Alkīda sveķi

Pigmentu bāze

Pret gaismas iedarbību un laika apstākļu ietekmi izturīgi lazūras pigmenti

Blīvums

Apm. 0,8 - 0,9 kg/l atkarībā no krāsas toņa

Iepakojums

1128-001001-200 - 19.6 L

Apstrāde

Iegremdēšana, krāsošana Darba viskozitāte ir apm. 13 sekundes DIN traukā 4 mm vai apm. 38 - 44 sekundes ISO traukā 3 mm, ja materiāla temperatūra ir 20 °C.

Patēriņš

50 - 160 ml/m², atkarībā no uzklāšanas metodes, koksnes veida un uzsūkšanas spējas (precīzas vērtības jāaprēķina, veicot izmēģinājuma klājumu)

Atšķaidīšana

Gatava lietošanai. Ja nepieciešams, ar maks. 5 % ST 825.

Pārstrādes temperatūra

+5 - 30 °C pamatvirsmai, gaisam un materiālam pie apm. 60 % relatīvā gaisa mitruma

Žūšanas ilgums

Žūšana pie:	Normālos klimata apstākļos: 23 °C / 50 % relatīvais gaisa mitrums	Forsēta pie 40°C
Putekļus neuzņēmīga	apm. 2 stundas	apm. 30 minūtes
Slīpējams	apm. 18 stundas	apm. 6 stundas
Pārstrādājama	apm. 24 stundas	apm. 8 stundas

Žāvēšana

Materiāla žūšanas laiks ir atkarīgs no uzklātās kārtas biezuma, un tas var ielgt, ja apstrādātais koksnes veids izdala ekstraktvielas un ir auksti un slapji laika apstākļi. Žūšanas laikā vienmēr jānodrošina pietiekama termoregulācija un gaisa apmaiņa. Neievērojot žūšanas nosacījumus, nevar tikt izslēgta bojājumu rašanās izveidotajā pārklājumā.

Instrumentu tīrīšana

Ar atšķaidītāju ST 825 vai minerālterpentīnu.

Uzglabāšana

Minimālais derīguma termiņš (MDT) neatvērtā oriģinālajā iepakojumā ir 2 gadi; uzglabāšanas temperatūra +5 - +30 °C. Pēc MDT beigām produkts vēl var būt izmantojams, tomēr produkta īpašības var atšķirties no „svaigam” materiālam piemērotajām īpašībām. Tāpēc pārstrādātājam materiāla, kura minimālais derīguma termiņš jau ir pagājis, uzklāšanas laikā jābūt īpaši uzmanīgam. Atvērtu tvertni atkal cieši noslēgt! Glabāt vēsā un no sala iedarbības aizsargātā vietā. Iegremdēšanai paredzētajā baseinā ievietoto materiālu rūpīgi nosegt un regulāri apmaisīt.

Utilizācija

Otrreizējai pārstrādei nodot tikai tukšas tvertnes bez materiāla paliekām. Materiāla paliekas utilizēt atbilstoši vietējiem noteikumiem. Šim materiālam atbilstīgais ES atkritumu kods ir: 08 01 11

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikvienu iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojuma (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināti par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju.

Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam līgumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-07-29 / 3

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/2

AkzoNobel

Drošības datu lapa

Papildu dati drošības datu lapā saskaņā ar Direktīvu 91/155/EEK www.sikkens-wood-coatings.com Drošības datu lapu lejupielāde

Brīdinājuma norādes

Šķidrums nedrīkst nonākt ūdenstilpnēs. Tas jālieto tikai atbilstoši lietošanas pamācībai un tikai atļautajās pielietojuma sfērās. Nepareiza lietošana var nodarīt kaitējumu veselībai un apkārtējai videi. Nelietot uz koka virsmām, kurām atbilstoši paredzētajam pielietojumam ir tieša saskare ar pārtikas produktiem vai dzīvnieku barību. Tā kā izstrādājumam piemīt taukvielas šķīdinoša iedarbība, ilgstošas lietošanas gadījumā ieteicams izmantot gumijas cimdus. Iekļūstot acīs, nekavējoties izskalot acis ar lielu daudzumu ūdens, ja nepieciešams, konsultēties ar acu ārstu. Ja izstrādājums ir smalki izkliedēts, tā sastāvā esošā saistvielas veida dēļ tas var pažuzliesmot. Žūstoši lakas putekļi (izsmidzinātā miglīņa) un plānu kārtiņu veidojoši nosēdumi ir uzliesmojoši un tāpēc tie nekavējoties jānoņem. Tīrīšanas laikā raudzieties, lai noņemtie nosēdumi un tīrīšanai izmantotais materiāls tiktu savākts noslēdzamās, nedegošās tvertnēs. Pēc tīrīšanas atkritumu tvertne gaisnecaurlaidīgi jānoslēdz.

GOS direktīva

ES robežvērtība šim produktam (kat. A/h): 750 g/l (2007)/750 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 675 g/l GOS.

Pamatnoteikumi

Izmantojot Sikkens pārklājuma materiālus, koksnes mitruma līmenim jābūt robežās 12 % līdz 15 %. Izvēlētajai koksnei, konstrukcijai un uzklātās kārtas biezumam jāatbilst konkrētajā brīdī spēkā esošajiem tehniskajiem standartiem. Visām horizontālajām virsmām jābūt izveidotam 15° slīpinājumam un visām šķautnēm jābūt noapaļotām vismaz 2 mm rādiusā. Šuvēm un atvērtām gala virsmām jābūt noslēgtām, lai novērstu ūdens iekļuvi konstrukcijā. Pamatvirsmas jābūt sausai, attaukotai un brīvai no putekļiem. Jāņem vērā arī izvēlētais pārklājums un tā pielietojums, bet jo īpaši izvēlētais krāsas tonis. Tumšu krāsu toņu gadījumā ārpus telpām var paaugstināties pārklājuma virsmas temperatūra (līdz 80 °C). Lai nodrošinātu tālāk minētās sistēmas saķeri, nedrīkst veikt slīpēšanu cauri visai pārklājuma kārtai.

Paredzēts lietošanai tehniskajos ražošanas uzņēmumos. Izmantot vienīgi sertificētās, Sikkens Wood Coatings ieteiktās sistēmās.

Norādes

Šeit norādītā pārklājuma sistēma izmantota uzskatei, iespējamas arī citas sistēmas. Lūdzu, ievērojiet atbilstīgajās tehniskajās datu lapās iekļautos datus un lūdziet konsultāciju no Sikkens Wood Coating tirdzniecības pārstāvja vai rūpnīcā par sistēmas izmantošanu.

Pārstrādātājam jāpārbauda visu svešas izcelsmes vielu (piemēram, špakteles, līmlentu, hermētiķu, tīrīšanas līdzekļu u.c.), kas nonāk saskarē ar pārklājumu sistēmu, saderība.

Sistēmas uzbūve

Impregnēšana	Cetol WP 567 BPD
Grunts laka	Cetol SP 520
Starpapārklāšana	Cetol WM 6900-02
Noslēdzošais pārklājums	Cetol WF 945 / WF 960 / WF 965 Cetol WF 9810-03-xx

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikvienu iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojuma (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju.

Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam līgumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-07-29 / 3

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

2/2