

## Renova R-T210-15



### Produktbeskrivelse

**Beskrivelse** En-komponent, selv-tverrbindende, løsemiddelfortynnbar PU klarlakk. Ekstrem kjemisk og mekanisk holdbarhet.

### Bruksområde

**Beskrivelse** Nesten alle tremøbler innendørs.

### Produktdata

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Produktkode                             | R-T210-15     |
| Pakking størrelse                       | 2.5 l         |
| Leveringsviskositet DIN 4 mm i sekunder | 30 ± 2        |
| Holdbarhet - originalbeholder lukket    | min. 2 år     |
| etter åpning                            | ca. 2 måneder |

### Glansgrader

|               |           |                      |
|---------------|-----------|----------------------|
| Produktnummer | Glansgrad | DIN 67530 60° vinkel |
| R-T210-15     | halvblank | 15 ± 2               |

### Forbehandling underlag

|  |                                                                                                             |                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | Ubehandlede treflater<br>Gradert tresliping<br>Slipstøv må fjernes<br>grundig Børst grovporede<br>tresorter | P120, P150, P180                                                  |
|  | Beisede treflater                                                                                           | slipes før beising                                                |
|  | Eksotiske/innholdsstoffrike<br>tresorter<br>Tresorter eller MDF i<br>våtrom                                 | Isoler på forhånd med<br>Quantum Q-IS160 eller<br>Solido S-IS130. |

### Bearbeiding

|  |                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------|
|  | Rør grundig om!                                                              |
|  | Bland og påfør produktet som beskrevet under "Herdere tynnere tilsetninger". |

### Herdere tynnere tilsetninger

|  |                 |                                                         |
|--|-----------------|---------------------------------------------------------|
|  | Herdning        | ikke nødvendig, da 1K-selvtverrbindende                 |
|  | Fortynning      | TPU 9300-F hurtig tørking<br>TPU 9301-S langsom tørking |
|  | Bearbeidingstid | ca. 2 måneder etter åpning<br>åpen ca. 8 timer          |

### Påføring

|                                            |           |           |         |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Dysetrykk (bar)                            | 1.5 - 2.0 | 110-130   |         |
| Dysetørrelse (mm)                          | 1.6-2.0   | 0.23-0.28 |         |
| Tynnertilsetning (%)                       | 10-20     |           | 10-20   |
| Bearbeidingsviskositet DIN 4 mm (sekunder) | 20        | 30        | 20      |
| Påføringsmengde per påføring (g/m2)        | 100-120   | 120       | 100-120 |
| Dekkeve (m2/l)                             | 8-10      | 8         | 8-10    |

### Tørketid @ 20°C

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| støvtørr      | etter 30 minutter |
| berøringstørr | etter 2 timer     |
| transportklar | etter 12 timer    |
| slipbar       | från 6 timmar     |

### Prøvningsstandarder

|  |                                                    |
|--|----------------------------------------------------|
|  | DIN 68861/1B Kjemisk belastning på møbeloverflater |
|--|----------------------------------------------------|

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksserier og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvar for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2021-08-26 / 3

#### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)