

Renova R-T210-15



Productomschrijving

Omschrijving	Eén component, zelfvernettende, oplosmiddelverdunbare PUR-blankelak Extreme mechanische en chemische bestendigheid.
--------------	--

Toepassingsgebied

Omschrijving	Bijna alle houtenmeubels in het interieur.
--------------	--

Productgegevens

Productcode	R-T210-15
Containergrootte	2.5 l
Afleverviscositeit DIN 4mm	30 ± 2
Houdbaarheid - Afgesloten originele verpakking	minstens 2 jaar
naar het aanbreken	ca. 2 maanden

Glansgraden

Productnummer	Glansgraad	DIN 67530 60° hoek
R-T210-15	zijdeglanzend	15 ± 2

Voorbehandeling Ondergronden

	Ruwe houtoppervlakken Stapsgewijze schuurbewerking. Schuurstof zorgvuldig verwijderen. Grofporeige houtsoorten uitborstelen.	P120, P150, P180
	Gebeitste houtoppervlakken	Voor het beitsen schuren.
	Exotische / inhoudstofvrije houtsoorten Houtsoorten of MDF in vochtige ruimtes	Vooraf isoleren met Quantum Q- IS160 of Solido S-IS130.

Verwerking

	Temeljito pomiješati!
	Proizvod miješati i nanositi kao što je to opisano u odjeljku „Učvršćivač, razrjeđivač, dodaci“.

Verharder Verdunner Toevoegingen

	Harding	Niet bevorderlijk omdat 1K-zelfvernettend.
	Verdunning	TPU 9300-F snelle droging TPU 9301-S langzame droging
	Verwerkingstijd	ca. 2 maanden na aanbreken open ca. 8 uur

Applicatie

Spuitdruk (bar)	1.5 - 2.0	110-130	
Spuitopening (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Toegevoegde verdunner (%)	10-20		10-20
Verwerkingsviscositeit DIN 4 mm (sec.)	20	30	20
Opbrengthoeveelheid per laag (g/m2)	100-120	120	100-120
Opbrengst per arbeidsgang (m2/l)	8-10	8	8-10

Droogtijd @ 20°C

stofdroog	vanaf 30 min.
grijpdroog	vanaf 2 uur
transportabel	vanaf 12 uur
schuurbaar	vanaf 6 uur

Testnormen

	DIN 68861/1B Chemische belastbaarheid van meubeloppervlakken
--	--

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-08-26 / 3