

#### TEHNOLOĢIJA

Ūdensbāzes

#### PRODUKTA TIPS

Virskārta

#### PRODUKTA APRAKSTS

Waterborne 1K topcoat with great blocking resistance and chemical resistance, as well as excellent levelling and smoothing properties.

- great blocking resistance
- great levelling and smoothness
- Optimised for vertical and airmix application



#### KRĀSA

Bāzes

Neitrāla BN00 / Bāzes Balta BW01

#### SPĪDUMA PAKĀPE (60° GRĀDOS)

20

#### UZGLABĀŠANAS LAIKS

12

mēnesī oriģinālajā, neatvērtā iepakojumā

#### SAUSAIS ATLIKUMS

BW01:  
Aptuveni 46 % pēc svara  
BN00:  
Aptuveni 37 % pēc svara

#### BLĪVUMS (SAVITASIS SVORIS)

BW01:

Aptuveni. 1,16 kg/l

BN00:

Aptuveni. 1,03 kg/l

#### PIEGĀDES VISKOZITĀTE

Aptuveni 1900-2100 mPas Brookfield RV # 4/50 @ 23°C

#### VOC (G/L)

ES

robežvērtība šim produktam (kateg. A/d): 130 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 63 g/l.

#### SUBSTRĀTA SAGATAVOŠANA

MDF - bez mitruma ietekmes	Leteicams gruntēt ar AQUALIT COLOR grunti. leteicamā slīpēšana ar P280 - P320.
----------------------------	--

#### ATŠĶAIDĪŠANA



Krāna

ūdens

#### UKLĀŠANAS METODE

Izsmidzināšanas uzklāšana ar gaisa mix/bez gaisa, izsmidzināšanas uzklāšana augstā/zemā spiedienā

#### UZKLĀŠANA

		
Izsmidzināšanas spiediens (Bar)	1.5 - 3.0	110 - 130
Dīzes izmērs (mm)	1.8 - 2.0	0.23 - 0.28
Rekomendējamais atšķaidītāja daudzums (%)	5 - 10	
Kārtas biezums (g/m²)	100 - 120	100 - 120

# AQUALIT COLOR T4450

**sikkens**

WOOD COATINGS

INTERIOR

## ŽŪŠANAS LAIKS @ 20°C

Putekļi nelīp	Vismaz 45 min
Var pieskārties	Pēc 1.5-2h
Slīpējams	no 4 valandų
Krautnējams	Vismaz 12 stundas

## INSTRUKCIJAS

Vertikālai  
Airmix lietošanai ieteicams izmantot 0.23mm sprauslu.

Vertikālai krāsošanas  
pistoles lietošanai ieteicams izmantot 2.0mm sprauslu un  
atšķaidīt ar  
maksimāli 5% ūdens. Horizontālām virsmām atšķaidīšana  
līdz maksimāli 10% ir  
iespējama.

**AkzoNobel**