

Solido S-IS130



Descripción del producto

Descripción	Acabado aislante de dos componentes PUR de base alquímica, diluible en disolventes. Muy bueno para el aislamiento de maderas ricas en extractivos, maderas exóticas y tableros DM. El producto se puede utilizar como multicapa fondo acabado.
-------------	--

Campo de aplicación

Descripción	Prácticamente todos los muebles de madera de interiores. Especial para tipos de maderas exóticas, ricas en extractivos y tableros DM.
-------------	---

Datos del producto

Código de producto	S-IS130
Tamaño del envase	20 l
Viscosidad de la mezcla suministrada DIN 4mm (s)	12 ± 2
Cuerpos sólidos en % laca maestra	21.9 ± 1
Cuerpos sólidos en % incl. endurecedor estándar	24.8 ± 1
Peso específico en kg/l a 20°C	0,93 ± 1%
Caducidad - Envase original cerrado	mínimo 2 años

Grados de brillo

Código de producto	Grado de brillo	DIN 67530 ángulo de 60°
S-IS130	brillante	80 ± 2

Preparación del sustrato

	Superficies de madera en bruto	P120, P150, P180
	Superficies de madera barnizadas	Lijar antes de teñido
	Maderas exóticas / maderas ricas en extractivos Maderas o tableros DM en zonas húmedas	Después del lijado, limpiar primero con un diluyente TPU 9300-F las maderas ricas en extractivos, maderas grasas, como teca en el veteado de la madera con un paño que no suelte pelusa.

Procesamiento

	¡Revolver a fondo!
	Mezclar y aplicar el producto como se describe en "Endurecedores, disolventes, aditivos".

Endurecedor Diluyente Aditivos

	Dureza	50% HPU 6201
	Diluyente	TPU 9030-F secado rápido TPU 9301-S secado lento
	Tiempo de procesamiento	hasta 8 horas

Aplicación

Presión de pulverizado (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Tamaño de boquilla (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Viscosidad de aplicación DIN 4mm (s)	12	12
Cantidad por aplicación (g/m²)	100-120	100-120
Rendimiento por aplicación (m²/l)	7-9	7-9

Tiempo de secado @ 20°C

Seco al polvo	desde 1 hora
Seco al tacto	desde 3 horas
listo para transporte	desde 12 horas
Lijable	desde 5 horas

Normas

	DIN 68861/1B Resistencia de las superficies de los muebles a los agentes químicos
	EN 71-3 migración de metales pesados solubles
	Difícilmente inflamable según la directiva sobre equipos marinos MED 2014/90/UE.

Los productos de AkzoNobel Wood Coatings se fabrican exclusivamente para el usuario profesional e industrial, el cual debe poseer conocimientos elementales acerca de la manipulación y uso de productos químicos/técnicos para acabados de superficies. Las indicaciones de uso facilitadas en las fichas técnicas para las características de nuestros productos, deben considerarse solamente recomendaciones sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. Estas recomendaciones se basan en nuestros ensayos y experiencias y su objetivo es facilitar y promover el trabajo de nuestros clientes. Cualquier posible divergencia de las condiciones de trabajo ideales es responsabilidad de nuestros clientes y puede tener consecuencias en el resultado (final) de la aplicación. No obstante, esto no exime al usuario de su obligación de verificar el producto y su idoneidad para las superficies a tratar, a ser posible mediante una prueba de aplicación. Para cualquier duda en cuanto a la manipulación o procesamiento del producto adquirido, nuestros especialistas en materiales, así como los técnicos de aplicación y de laboratorio les proporcionarán la información requerida según su leal saber y entender.

Por supuesto AkzoNobel garantiza la calidad impecable de sus productos de acuerdo con las especificaciones de los productos correspondientes, no obstante la responsabilidad por el uso de los productos suministrados es exclusivamente del comprador. A menos que hayamos confirmado expresamente por escrito las propiedades específicas e idoneidad de los productos para un determinado uso previsto acordado en contrato, todo tipo de asesoramiento técnico o información de uso, si bien se realiza según nuestro leal saber y entender, se debe considerar siempre como un acto sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. AkzoNobel se hace responsable del uso de sus productos por sus clientes de acuerdo con los términos de sus condiciones generales de venta y suministro que aquí se le indican al comprador. La ficha técnica más actualizada se puede consultar en nuestros sitios web. Con la publicación de una nueva versión de una ficha técnica, caduca la validez de la versión anterior vigente. Fecha de actualización: 2021-08-26 / 5

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Alemania ● www.akzonobel.com/wood

1/1

AN_204450_060919