

Solido

(ICLA 211.27.80)

S-T240V-80



Termékleírás

Leírás Kétkomponensű, oldószerrel hígítható, alkid alapú, szintelen PUR lakk.

Alkalmazási terület

Leírás Majdnem az összes beltéri fabútor. Nyílt vagy zárt pórusú lakkozások. A termék függőleges alkalmazáshoz optimalizált. A terméket zárórétgként ajánljuk a Solido sorozat valamelyik töltőalapozójára.

Termékadatok

Termékkód	S-T240V-80
Kiszerelés	20 l
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	120 ± 10
%-ban kifejezett szilárd anyag az alapfestékben	49.1 ± 1
%-ban kifejezett szilárd anyag standard-térhálósítóval együtt	41.1 ± 1
kg/l -ben mért specifikus tömeg 20°C-on	1.01 ± 1%
Eltarthatóság - zárt eredeti göngyöleg	legalább 2 év

Fényességi fokok

Termékszám	Fényességi fok	DIN 67530 60°-os könyök
S-T240V-80	fényes	80 ± 2

Aljzatok előkezelése

	nyílt pórusú bevonatok	Alapozás a Solido sorozat megfelelő töltőalapozójával.
	zárt pórusú bevonatok	Zárja a pórusokat a Solido sorozat valamelyik töltőalapozójának többszöri felvitelével.
	Egzotikus/magas járulékos anyag tartalmú fafajok Fák vagy MDF vízeshelyiségekben	Alapozás Solido S-IS130-cal

Feldolgozás

	Alaposan keverje fel!
	A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza.

Térhálósítók Hígítók Adalékok

	Térhálósodás	50% HPU 6205 (310.70)
	Alternatív térhálósítók	50% HPU 6204 (315.90) magas szilárdtest-tartalom 50% HPU 6202 (310.42) rövidebb fazékidő 50% HPU 6206 (310.42) fokozottabban besárgul csökkentett fényességi fok
	Hígítás	TPU 9302-M (910.17) normál száradás TPU 9303-S (910.73) lassú száradás
	Feldolgozási idő 20°C, 65% rel. páratartalom 30% TPU 9302-M hozzáadásával	5 óráig

Alkalmazás

Szórónyomás (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Fúvókaméret (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Hígító hozzáadása (%)	30	30
Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	14 - 16	14 - 16
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m2)	110-130	110-130
Műveletenként kiadósság (m2/l)	5 - 7	5 - 7

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen - leginkább próbafeldolgozás útján - ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorai termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten - írásban - ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-27 / 6

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/2

Solido

(ICLA 211.27.80)

Száradási idő @ 20°C	
porszárz	20 perc elteltével
tapintásálló	1 óra elteltével
szállítható	4 óra elteltével
csiszolható	2 óra elteltével

Elősegített száradás	
Pihenőidő szobahőmérsékleten	10 perc
Forró levegős szárítás 40°C-on	30 perc
Forró levegős szárítás 60°C-on	30 perc
Lehűlés szobahőmérsékleten	10 perc

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletssorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorit termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-27 / 6

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

2/2