

SolidoColor

(ICLA 111.59/01)

SC-P320V



Toote kirjeldus

Kirjeldus	Kahekomponentne alküüdvaigu baasil valge pigmenteeritud PU kruntvärv, lahustiga lahjendatav.
-----------	--

Kasutusala

Kirjeldus	Peaaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides. Kõikide levinud puitude ja puitmaterjalide kruntimiseks. Toode optimeeriti vertikaalse kasutamise jaoks.
-----------	---

Toote andmed

Toote kood	SC-P320V
Mahuti suurus	20 kg
Tarneviskoossus DIN 8 mm (sek)	50 ± 10
Tahkete osakeste % põhilakis	75,9 ± 1
Tahked osakesed % k.a. standardkõvendi	58,1 ± 1
Erikaal kg/l 20°C juures	1,60 ± 1%
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 2 aastat

Aluspindade eeltöötlus

	Töötlemata puitpinnad	P120, P150, P180
	Eksootilised / komponendirikkad puidud Puidud või MDF-plaadid niisketes ruumides	Kruntimine Solido S-IS130-ga

Töötlemine

	Segage põhjalikult!
	Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid".

Kõvendi Vedeldi Lisandid

	Kõvastumine	50% HPU 6210 (310.31) kaalu järgi 80% HPU 6210 (310.31) mahu järgi
	Lahjendamine	TPU 9201-M (910.33) normaalne kuivamine
	Töötlemisaeg 20°C, 65% relatiivne õhuniiskus	avatult umbes 8 tundi

Aplikatsioon

Pihustusrõhk (baari)	1.5-3.0	110-130
Düüsi läbimõõt (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Vedeldi lisamine (%)	10 - 15	10 - 15
Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	15 - 18	15 - 18
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m2)	150	150
Kattevõime ühe töötükli kohta (m2/l)	5	5

Kuivamisaeg @ 20°C

tolmukuiv	alates 10 minutist
puutekuiv	alates 25 minutist
lihvitav	alates 4 tunnist

Kiirendatud kuivamine

Ooteaeg ruumitemperatuuril	5 minutit
Kuumõhkuivatus 40°C juures	20 minutit
Kuumõhkuivatus 60°C juures	20 minutit
Jahutamine ruumitemperatuuril	10 minutit

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseerialtel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2022-07-18 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919