

SolidoColor

(ICLA 111.30/01)

SC-P330H



Produktbeskrivelse

Beskrivelse Tokomponent, opløsningsmiddelfortyndbar, hvid pigmenteret PUR filler på alkydbasis.

Anvendelsesområde

Beskrivelse Næsten alle træmøbler til indendørs brug. Til grundering af alle gængse træsorter og træmaterialer. Produktet er optimeret til horisontal påføring.

Produktdata

Produktkode	SC-P330H
Pakningsstørrelse	20 kg
Leveringsviskositet DIN 8 mm i sek.	55 ± 10
Faststoffer i % stamlak.	73.7 ± 1
Faststoffer i % inkl. standardhærdere	57.4 ± 1
Specifik vægt i kg/l ved 20°C	1.42 ± 1%
Holdbarhed - original bølge lukket	min. 2 år

Forbehandling Underlag

	Rå træflader	P120, P150, P180
	Eksotiske træsorter / træsorter rige på indholdsstoffer Træ eller MDF i vådrum	Grunding med Solido S-IS130

Forarbejdning

	Rør godt op!
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer".

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer

	Hærdning	50% HPU 6206 (310.42) efter vægt 80% HPU 6206 (310.42) efter volumen
	Alternative hærdere	50% HPU 6202 (310.84) efter vægt længere potlife 50% HPU 6204 (315.90) efter vægt højere faststofandel
	Fortynding	TPU 9304-S (910.73) langsom tørring TPU 9201-M (910.33) normal tørring
	Forarbejdningstid 20°C, 65% relativ luftfugtighed	op til 3 timer

Påføring

Sprøjtetryk (bar)	1.5-3.0	110-130
Dysetørrelse (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Fortyndertilsetning (%)	20 - 35	20 - 35
Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	14 - 16	14 - 16
Påføringsmængde pr. applikation (g/m2)	120-140	120-140
Rækkeevne pr. påføring (m2/l)	4-7	4-7

Tørretid @ 20°C

støvtør	fra 20 minutter
berøringstør	fra 1 time
kan slibes	fra 12 timer

Forceret tørring

Hviletid ved rumtemperatur	20 minutter
Varmlufttørring ved 40°C	30 minutter
Varmlufttørring ved 60°C	30 minutter
Afkøl ved rumtemperatur	20 minutter

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdningsanvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-08-27 / 5

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919