

## Solido

(ICLA 111.22)

### S-S122V



#### Descrição do produto

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Descrição | Vedante de dois componentes PUR, solvente e diluente de base alquídica. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|

#### Âmbito de aplicação

|           |                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição | Quase todos os móveis de madeira em espaços interiores. Para aplicações em poros fechados e abertos. O produto foi otimizado para a aplicação vertical. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Dados do produto

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Código do produto                                        | S-S122V     |
| Tamanho do recipiente                                    | 20 l        |
| Viscosidade de entrega DIN 4mm em seg.                   | 90 ± 10     |
| Sólidos em % verniz base                                 | 49 ± 1      |
| Sólidos em % incl. endurecedores padrão                  | 43 ± 1      |
| Peso específico em kg/l a 20 °C                          | 1,0 ± 1%    |
| Durabilidade - embalagem original hermeticamente fechada | mín. 2 anos |

#### Preparação Substratos

|  |                                                                                      |                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Superfícies de madeira bruta                                                         | P120, P150, P180         |
|  | Superfícies de madeira manchadas                                                     | Lixar antes da decapagem |
|  | Madeiras exóticas / madeiras ricas em extratos<br>Madeiras ou MDF em espaços húmidos | Selar com Solido S-IS130 |

#### Processamento

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Misturar bem!                                                                     |
|  | Misturar e aplicar o produto como descrito em "Aditivos diluentes endurecedores". |

#### Endurecedores Diluentes Aditivos

|  |                                                                                      |                                                                         |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | Endurecimento                                                                        | 50% HPU 6204 (315.90)                                                   |
|  | Endurecedores alternativas                                                           | 50% HPU 6202 (310.84) Longo tempo de aplicação, baixa taxa de aplicação |
|  | Endurecimento                                                                        | TPU 9302-M (910.17) secagem normal<br>TPU 9303-S (910.73) secagem lenta |
|  | Tempo de processamento 20°C, 65% humidade relativa mediante adição de 30% TPU 9302-M | até 2 horas                                                             |

#### Aplicação

|                                               |           |           |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                               |           |           |
| Pressão de aplicação (bar)                    | 1.5 - 2.0 | 110-130   |
| Tamanho do bocal (mm)                         | 1.6-2.0   | 0.23-0.28 |
| Adição de diluente (%)                        | 10-20     | 10-20     |
| Viscosidade de processamento DIN 4 mm (seg.)  | 18-20     | 18-20     |
| Quantidade utilizada em cada aplicação (g/m2) | 100-150   | 100-150   |
| Rendimento em cada aplicação (m2/l)           | 5 - 7     | 5 - 7     |

#### Tempo de secagem @ 20°C

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| secagem ao toque   | após 20 minutos |
| teste de aderência | após 40 minutos |
| pode ser lixado    | após 3 horas    |

#### Secagem forçada

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Período de repouso à temperatura ambiente | 10 minutos |
| Secagem com ar quente a 40 °C             | 20 minutos |
| Secagem com ar quente a 60 °C             | 20 minutos |
| Arrefecer à temperatura ambiente          | 10 minutos |

Os produtos da AkzoNobel Wood Coating são fabricados exclusivamente para o utilizador profissional, possuidor de conhecimentos elementares a nível do manuseio e da aplicação de produtos químico/técnicos para tratamento de superfícies. As instruções de processamento especificadas nas fichas técnicas referentes às características dos nossos produtos devem ser consideradas como recomendações não vinculativas e não fornecem qualquer tipo de garantia. Estas recomendações têm como base os nossos ensaios e experiências e devem facilitar e promover o trabalho dos nossos clientes. Qualquer possível desvio das condições de trabalho ideais é da responsabilidade dos nossos clientes e pode afetar o resultado (final) da aplicação. No entanto, tal não isenta o comprador da sua obrigação de verificar o produto, bem como a sua adequação em relação à superfície a ser tratada, de preferência através de um ensaio de aplicação. Em caso de dúvidas quanto ao manuseamento ou processamento do produto adquirido, os nossos conselheiros de material, bem como técnicos de laboratório e de aplicação poderão prestar-lhe todo o tipo de esclarecimentos requeridos de acordo com os seus melhores conhecimentos.

A AkzoNobel garante, naturalmente, uma ótima qualidade dos seus produtos segundo as respetivas especificações do produto, no entanto, a responsabilidade em relação aos produtos entregues é exclusivamente do comprador. A menos que tenhamos confirmado por escrito as propriedades específicas e a adequação dos produtos para uma determinada finalidade contratualmente acordada, todo o tipo de assessoria técnica ou informação de utilização, apesar de fornecida de acordo com os nossos melhores conhecimentos, deve ser considerada não vinculativa e não fornece qualquer tipo de garantia. A AkzoNobel é responsável pela utilização dos seus produtos por parte dos seus clientes de acordo com as nossas condições gerais de venda e fornecimento, sobre as quais o comprador é advertido através do presente documento. A respetiva folha de dados técnicos mais recente pode ser consultada nas nossas páginas de Internet. A publicação de uma nova edição torna nula a validade das folhas técnicas que estavam vigentes. Versão: 2021-08-26 / 5

#### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH • Düsseldorf Str. 96 - 100 • 40721 Hilden • Alemanha • [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)