

TECHNOLOGIE

Phase aqueuse

TYPE DE PRODUIT

Additif

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit aqueux prêt à l'emploi destiné au prétraitement du bois brut avant l'opération de mise en teinte. Le produit est utilisé comme teinte de fond pour l'harmonisation des teintes. Convient à tous les types de bois, en particulier ceux présentant des comportements d'absorption différents (bois massif ou plaqué). En particulier dans le cas de placages assemblés à joints vifs, des différences d'absorption peuvent apparaître ; celles-ci peuvent être réduites grâce au prétraitement avec ce produit.



5261314 - 1 L

DURÉE DE CONSERVATION

12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert

CONDITIONS DE STOCKAGE

Entre 15 et 25°C dans des conditions propres et sèches.

TENEUR EN SOLIDE

2%

DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)

1,00

PRÉPARATION DES SUBSTRATS

Ponçage progressif du bois. Enlevez soigneusement la poussière de ponçage. Les bois avec des pores grossiers doivent être brossés.

P120,
P150,
P180**PROCÉDÉ D'APPLICATION**

Bien agiter ou mélanger avant emploi. Appliquer généreusement le produit au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Après séchage pendant une nuit, poncer légèrement avec du papier de verre fin P400. Ne pas percer au ponçage.

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C

Ponçable

Au moins 12 heures

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Traitement final :
Traitement complémentaire avec les teintes Sikkens® à base de solvant ou à l'eau. Veuillez consulter les fiches techniques de ces produits.

Les produits de la AkzoNobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d'application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu'une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l'acheteur de son obligation de s'assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l'application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l'application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi. Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l'application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l'acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l'utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le: 2025-12-15 / 2
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
www.sikkens-wood-coatings.com