

## Quantum Q-T233-05



### Opis produktu

|       |                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cechy | Dwukomponentowy, rozpuszczalnikowy, światłotrwwały poliuretanowy lakier bezbarwny na bazie akrylanów. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Zakres stosowania

|       |                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cechy | Niemal wszystkie meble drewniane wewnątrz. Produkt może być stosowany również jako lakier wielowarstwowy do gruntowania. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Dane produktu

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Kod produktu                                | Q-T233-05  |
| Rozmiar pojemnika                           | 20 l       |
| Lepkość podczas dostawy DIN 4 mm            | 70 ± 5     |
| Trwałość w zamkniętym pojemniku oryginalnym | ok. 2 lata |

### Stopnie połysku

| Numer produktu | Stopień połysku | DIN 67530, kąt 60° |
|----------------|-----------------|--------------------|
| Q-T233-05      | głęboko matowy  | 5 ± 2              |

### Przygotowanie Podłoża

|  |                                                                                                                         |                                                                                            |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Surowe drewno<br>Stopniowe szlifowanie drewna Dokładnie usunąć pył szlifierski<br>Wyszczotkować drewna o dużych porach. | P120, P150, P180                                                                           |
|  | Drewno bejcowane                                                                                                        | Oszlifować przed bejcowaniem.                                                              |
|  | Drewno lakierowane z zamkniętymi porami                                                                                 | Zamknąć pory, stosując wielokrotnie podkład wypełniający Quantum, np. Q- IS160 lub Q-S170. |
|  | Drewna egzotyczne / o dużej zawartości substancji dodatkowych                                                           | Zagruntować przy pomocy Quantum Q-IS160 w stosunku 5:1.                                    |

### Nanoszenie

|  |                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dokładnie wymieszać!                                                                 |
|  | Produkt mieszać i stosować zgodnie z opisem w „Utwardzacze Rozcieńczalniki Dodatki”. |

### Utwardzacze Rozcieńczalniki Dodatki

|  |                                                      |                                                                               |
|--|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | Utwardzenie                                          | 10% HPU 6301 (310.48)                                                         |
|  | Rozcieńczalnik                                       | TPU 9302-M (910.17) normalne schnięcie<br>TPU 9304-S (910.73) wolne schnięcie |
|  | Czas nanoszenia przy 20°C, wilgotności powietrza 65% | od 8 godzin                                                                   |

### Zastosowanie

|                                         |           |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| Ciśnienie natrysku (bar)                | 1.5 - 2.0 | 110-130   |
| Wielkość dyszy (mm)                     | 1.6-2.0   | 0.23-0.28 |
| Dodatek rozcieńczalnika (%)             | 20-30     | 20-30     |
| Lepkość podczas nanoszenia DIN 4 mm (s) | 15 - 17   | 15 - 17   |
| Gramatura powłoki na warstwę (g/m2)     | 100-140   | 100-140   |
| Wydajność na warstwę (m2/l)             | 5 - 7     | 5 - 7     |

### Czas schnięcia @ 20°C

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| pyłosuchość             | od 15 minut |
| suchość w dotyku        | od 30 min   |
| zdadność do transportu  | od 4 godzin |
| zdadność do szlifowania | od 2 godzin |

### Suszenie wymuszone

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Czas pozostawienia w temperaturze pokojowej | 5 minut  |
| Suszenie gorącym powietrzem przy 40°C       | 15 minut |
| Suszenie gorącym powietrzem przy 60°C       | 15 minut |
| Schłodzić w temperaturze pokojowej          | 5 minut  |

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdolności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2021-08-23 / 3