

Easyfit E-T250-10



Opis izdelka

Opis Jednokomponentný, rozpúšťadlom riediteľný, bezfarebný lak na nitrocelulózevej báze.

Področje uporabe

Opis Takmer všetok drevený nábytok v interiéri.

Podatki o izdelku

Koda izdelka	E-T250-10
Velikost posode	5l 20 l
Viskoznozt ob dobavi DIN 4 mm	35 ± 2
Obstojnost - v zaprti originalni embalaži	najm. 2 leti

Stopnje leska

Številka izdelka	Stopnja leska	DIN 67530 kot 60°
E-T250-10	mat	10 ± 2

Priprava podlag

	Surove lesene površine. Stopnjevano brušen les. Prah od brušenja skrbno odstranite. Les z grobimi porami skrtačite.	P120, P150, P180
	Lužene lesene površine	Pred luženjem jih pobrusite.
	Obloge za zapiranje por	Z večkratnim nanosom temeljnega premaza linije Easyfit zaprite pore.
	Eksotičen / z ekstraktivi bogat les Les ali srednje debele plošče iz lesnih vlaken v vlažnih prostorih.	Predhodno izolirajte s Quantum Q-IS160 ali Solido S-IS130.

Obdelava

	Temeljito premešajte!
	Proizvod zmešajte, kot je opisano pod "Trdilo Razredčilo Dodatki", in ga nanesite.

Trdilec Razredčilo Dodatki

	Redčenje	TNC 9100-M običajno sušenje
--	----------	-----------------------------

Nanos

Tlak brizganja (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Velikost šobe (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Dodajanje razredčila (%)	5-10	
Viskoznozt pri nanašanju DIN 4 mm (sek.)	25	35
Količina izdelka na nanos (g/m2)	100-120	120
Pokrivnost na nanos (m2/l)	6-9	8

Čas sušenja @ 20°C

suha na dotik	od 15 minut naprej
suho na dotik	od 30 minut naprej
pripravljen za transport	od 2 ur naprej
Možno brusiti	od 1 ure naprej

Standardi preskušanja

	DIN 68861/1B Odpornost na kemične snovi pri površinah pohišstva
	Primernost za tesnilne profile v skladu s smernicami inštituta ift Rosenheim.
	Tox Control - oznaka za lake z nizkimi emisijskimi vrednostmi

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najbolje v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti. Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno - pisno - zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalec opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2021-08-16 / 3