

Quantum (ICLA 217.30.00) Q-T236



Termékleírás

Leírás Akrilalapú egykomponensű, oldószerrel hígítható, színtartó lakk. A termék élénkítés nélküli sötét matt természetes fafelületet hoz létre. A fát védi ugyan, de továbbra is kezeletlennek tűnik.

Alkalmazási terület

Leírás Szémos beltéri fabútor nagyobb kémiai és mechanikus igénybevétel nélkül. Csak nyitott porusú lakkozáshoz. Többretegű lakként alkalmazható. A termék nem alkalmas színes lakkfelületek lakkozására.

Termékadatok

Termékkód	Q-T236
Kiszerelés	5l 20 l
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	18 ± 2
%-ban kifejezett szilárd anyag az alapfestékben	6 ±1
kg/l -ben mért specifikus tömeg 20°C-on	kb. 0,88
Eltarthatóság - zárt eredeti göngyöleg	legalább 2 év

Fényességi fokok

Termékszám	Fényességi fok	DIN 67530 60°-os könyök
Q-T236	sötét matt	0-2

Aljzatok előkezelése

	Nyers fafelületek Kis fokozatú facsiszolás Gondosan távolítsa el a csiszolóport A nagyporusú fákat ki kell kefélni	P120, P150, P180
--	--	---------------------

Feldolgozás

	Alaposan keverje fel!
	A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza.

Térhálósítók Hígítók Adalékok

	Hígítás	nem szükséges
--	---------	---------------

Alkalmazás

Szórónyomás (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Fúvókaméret (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	16-20	16-20
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m2)	100-120	100-120
Műveletenként kiadósság (m2/l)	8-10	8-10

Száradási idő @ 20°C

porszáraz	20 perc elteltével
tapintásálló	40 perc elteltével
szállítható	12 óra elteltével
csiszolható	1 óra elteltével

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen - leginkább próbafeldolgozás útján - ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Kifejezetten - írásban - ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfeleltetésére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-24 / 4

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1