




Spray- og penselbejdse S-9900-4000-COLOURLESS S-9900-COLOUR



Produktbeskrivelse	
Beskrivelse	Brugsklar, farvet bejdse på vand-alkohol-basis. Deponeret farvemetrisk, derfor kan utallige farver blandes.
Anvendelsesområde	
Beskrivelse	Næsten alle træsorter inden døre. Brillant på finporede træsorter som ahorn, kirsebær, bøg. Diskret fremhævelse af porene på grovporede træsorter som eg, ask, mahogni.
Produktdata	
Produktkode	S-9900-COLOUR S-9900-4000-COLOURLESS
Blandede farver	farveløs
Pakningsstørrelse	1 l 5l 25l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	10 ± 2
Holdbarhed – original bøtte lukket	min. 1 år
Glansniveauer	
Produktnummer	S-9900-4000-COLOURLESS
Forbehandling Underlag	
 Trinvis træslibning Fjern omhyggeligt slibestøv Børst grovporede træsorter af	P120, P150, P180
Forarbejdning	
 	Ryst grundigt eller rør grundigt op!
Lysnen/nuancering	
Lysning/nuancering	Kan lysnes med spray- og penselbejdse farveløs S 9900/4000 i vilkårlig tilsætningsmængde. Alle bejdsere kan blandes med hinanden. Mulighed for nuancering med basisfarver.

Påføring		
Sprøjtetryk (bar)	1.0-1.5	
Dysetørrelse (mm)	0.8-1.3	
Rækkeevne pr. påføring (m2/l)	7-12	7-15

Tørretid @ 20°C	
kan overlakeres	fra 2 timer

Tørretid	
Tørringen kan optimeres ved bringe luften i bevægelse og øge temperaturen.	

Efterbehandling	
Produktet kan overlakeres med alle Zweihorn® klarlakker. Vandlakker må ikke appliceres med rulle- eller strygemetoden, da bejdsen derved kan blive udvisket. En coating med Naturtrend-produkter er ligeledes en mulighed. Herved skal dog iagttages produktbetingede farveafvigelser.	

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2025-03-10 / 33

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel