NATURE UO760

sikkens
WOOD COATINGS
INTERIOR

TECHNOLOGIE
Naturel

TYPE DE PRODUIT
Huile & Cire

DESCRIPTION DU PRODUIT
Huile translucide facile à utiliser et pénétrant en profondeur. Les couleurs prêtes à l'emploi peuvent être combinées pour créer différentes couleurs.

- Non mouillant
- Bon pouvoir garnissant
- Séchage rapide

COULEUR
Noir / Marron Foncé / Marron Gingembre / Gris / Marron Clair / Blanc

0.75 L
2.5 L

DURÉE DE CONSERVATION
24mois

CONDITIONS DE STOCKAGE
Conserver les boîtes hermétiquement fermées, dans un endroit bien aéré, avec une température contrôlée entre 10 et 30°C

TENEUR EN SOLIDE

58.7% ± 1%

DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)
0,93 +/- 1%

VISCOSITÉ À LA LIVRAISON
20 ± 2 Viscosité à la livraison DIN 4 mm

PRÉPARATION DES SUBSTRATS

	Sols Meubles Surfaces en bois brut.	P120, P150, P180 P180, P240, P320
	Fortement ou plus ou moins bois fortement absorbants comme l'épicéa, le hêtre, etc.	Prétraitez d'abord avec Nature N- IO750 incolore afin de saturer le bois

TEMPS DE SÉCHAGE À 20˚C

Ponçable	Au moins 12 heures
Dans un premier temps, charge légère	Au moins 24 heures
Pleine force, prêt à marcher	Au moins 7 jours
Temps d'exposition avec un fort excès	Au moins 1 heure

AkzoNobel

NATURE UO760

sikkens
WOOD COATINGS
INTERIOR

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Bien mélanger !

Coloration transparente pour l'intérieur : Toutes les couleurs peuvent être mélangées entre elles. Ajuster l'intensité avec n'importe quel ratio de mélange avec le produit N-Nature IO750. Le produit doit être appliqué généreusement, par exemple au pinceau, au rouleau, à l'éponge, au pistolet, au pistolet à pulvérisation à chaud (max. 35°C). Pendant le temps d'exposition
d'env. 60 minutes, les ports où l'huile a été
absorbée par le bois doivent être recouverts
immédiatement afin d'obtenir une protection suffisante pour éviter les taches. Après le temps d'exposition, l'excédent doit être soigneusement éliminé à l'aide d'une raclette en caoutchouc ou d'un chiffon. Veuillez tester au préalable si les outils sont résistants à l'huile et ne
tachent pas. Coloration opaque pour
applications intérieures et extérieures : Les formulations opaques
sont recommandées pour les applications extérieures afin de protéger le bois contre les rayons UV. Le produit
doit être appliqué généreusement au pinceau ou au rouleau. Pendant le temps de séchage d'env. 30 minutes, les ports où l'huile a été absorbée par le bois
doivent être recouverts immédiatement afin d'obtenir une protection suffisante pour éviter les taches. Après le temps d'exposition, l'excédent d'huile est réparti ou
éliminé au moyen d'une raclette jusqu'à l'obtention d'un aspect de surface acceptable et régulier. Pour les applications extérieures, nous recommandons d'appliquer trois couches avec un séchage intermédiaire pendant la nuit. Pour la protection contre l'abrasion des pigments (par exemple, dans le cas des meubles de jardin), nous recommandons
d'appliquer en traitement final un revêtement protecteur incolore avec N-Nature IO750.

AkzoNobel