

QuantumColor QC-IP350



Produkta apraksts

Apraksts	Šķīdinātāju saturoša, ļoti ātri žūstoša, grunts krāsa ar baltu pigmentu, ar ļoti lielu aizpildīšanas spēju. Produkts nodrošina maksimālu izolācijas efektu pret koksnes komponentiem un ūdeni, izmantojot MDF mitrās telpās.
----------	--

Pielietojums

Apraksts	Gandrīz visas koka mēbeles iekštelpās. Visu biežāk izmantoto koku sugu un kokmateriālu gruntēšanai. Ideāli piemērots koksnes komponentu izolācijai, kā arī MDF izolācijai mitrās telpās. Izmantojama arī kā adhēzijas piedeva uz daudzām bieži izmantotām sintētiskām un metāla virsmām iekštelpās.
----------	---

Produkta dati

Produkta kods	QC-IP350
Bundžas izmērs	20 kg 5 kg
Piegādes viskozitāte DIN 6 mm sekundē.	65 ± 2
Glabāšanas termiņš - aizvērtā oriģinālā tvertne	min. 2 gadi

Pamatvirsmu priekšapstrāde

	Neapstrādātas koka virsmas. Pakāpeniska koka slīpēšana. Rūpīgi notīrīt slīpēšanas laikā izveidojušos putekļus. Koksnes ar lielām porām notīrīt ar suku.	P120, P150, P180
	Metālu vispirms attaukot ar tīru atšķaidītāju un rūpīgi noslīpēt. Arī plastmasas virsmas rūpīgi noslīpēt.	P400 P600

Apstrāde

	Rūpīgi samaisīt!
	Produktu samaisīt un uzklāt, kā aprakstīts sadaļā "Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas".
	Izmantojot produktu kā adhēzijas piedevu uz plastmasas un metāla, tas jāatšķaida ar 30% norādītā poliuretāna atšķaidītāja. Pēc tam ar izsmidzināšanas pistoli veic uzklāšanu plānā kārtā (apm. 60 µm). Aptuveni pēc 30 minūšu līdz maks. 6 stundu ilga žūšanas laika var tikt veikta krāsošana ar tonētu sedzošo krāsu bez starpslīpēšanas. Daudzu dažādu iemeslu dēļ tomēr ne visos gadījumos iespējams garantēt pietiekamu saķeri. Apstrādes veicējam jāveic saķeres pārbaude.

Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas

	Cietināšana	10% HPU 6300
	Atšķaidīšana	TPU 9300-F ātra žūšana TPU 9301-S lēna žūšana
	Dzīvotspēja (pēc samaisīšanas) 20°C, 65% rel. gaisa mitrums	līdz 8 stundām

Uzklāšana

Izsmidzināšanas spiediens (bar)	1.5-3.0	110-130
Dīzes izmērs (mm)	2.5-3.0	0.38
Pievienojamais atšķaidītāja daudzums (%)	0-20	0-20
Patēriņš uz vienu klājumu (g/m2)	120-300	120-300
Patēriņš uz vienu klājumu (m2/l)	3-6	3-4

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikvienu iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojšanas (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam ligumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-08-25 / 5

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

QuantumColor

Žūšanas ilgums @ 20°C	
putekļu neuzņēmīgs/-a	no 20 minūtēm
pieskāriensauss	no 1 stundas
slīpējams	no 3 stundām

Testēšanas standarti	
	Prasība virtuves mēbeļu virsmām saskaņā ar standartu DIN 68930 attiecībā uz izturību pret klimata izmaiņām.
	Vispārīgās būvuzraudzības pārbaudes sertifikāts par vāju uzliesmojamību saskaņā ar standartu DIN 4102/B1 uz grūti uzliesmojošām, B1 pārbaudītām kokskaidu plātnēm, arī finierētām. Atļauts izmantot apdarei kā grunts laku ar visām pārējām caurspīdīgo laku sērijas Quantum Q-T260-__ caurspīdīgajām lakām. * ir pieprasīts
	Vāja uzliesmojamība saskaņā ar IMO rezolūciju A.653 ar USCG sertifikātu. Vāji uzliesmojošu virsmas materiālu nedrīkst izmantot uz caurulēm, cauruļu pārsegumiem vai kabeliem.
	Tox Control - zīmogs, kas apzīmē lakojumu/krāsojumu ar zemu emisiju līmeni

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikvienu iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojšanas (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs Jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam ligumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-08-25 / 5