

SOLIDO COLOR P340H

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TECNOLOGIA

PU Alquídic


TIPO DE PRODUTO

Primário

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Primário branco PU alquídic 2K base solvente de alta elasticidade com excelente poder de cobertura, especialmente formulado para aplicação horizontal, produzindo uma superfície lisa.

- bom poder de enchimento
- altíssima flexibilidade (até camadas muito espessas)
- poros fechados
- especializado para uso horizontal
- amarelecimento moderado



COR

Branco

20 Kg

VALIDADE

24 meses

CONTEÚDO DE SÓLIDOS

77,8 ± 1

DENSIDADE (PESO ESPECÍFICO)

1,54 ± 1%

VISCOSIDADE DE ENTREGA

seg. 60 ± 10 seg. DIN 8 mm

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

	Superfícies de madeira crua.	P120, P150, P180
	Madeira exótica / madeiras ricas em extrativos Madeira ou MDF em ambientes húmidos	Imprimação com Solido SIS130

ENDURECEDOR (EM PESO)

HPU6210	30%	Até 2h
---------	-----	--------

DILUIÇÃO

TPU9201-M

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Aplicação à pistola airmix/aieless, aplicação à pistola alta/baixa pressão

APLICAÇÃO

Pressão de aplicação (bar)	1.5 - 3.0	110 - 130
Tamanho do bico (mm)	2.0 - 2.5	0.33 - 0.38
Solvente a ser adicionado (%)	20-35	20-35
Viscosidade de trabalho DIN 4mm (seg.)	14-18	14-18
Espessura da camada (g/m ²)	150-200	150-200

TEMPO DE SECAGEM @ 20°C

Seco (contra pó)	Pelo menos 15 minutos
Seco ao toque	Pelo menos 1 hora
Lixável	Pelo menos 18 horas

AkzoNobel