

QUANTUM COLOR T461E

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TECHNOLOGIE

PU Acrylique


TYPE DE PRODUIT

Finition

DESCRIPTION DU PRODUIT

Laque à effet doré à base de solvant, haute brillance, prête à l'emploi, avec des pigments résistants à la lumière. Peut être mélangé avec des produits transparents Quantum pour obtenir un effet scintillant, ou Quantum Color opaque pour obtenir une couleur métallique unie. Il peut également être mélangé avec des pigments tintflex.

- haute brillance et clarté
- bon pouvoir couvrant
- peut être mélangé avec des produits Quantum pour créer divers effets
- pigments résistants à la lumière



COULEUR

Doré / Métallisé / Perle

5 KG

DURÉE DE CONSERVATION

24mois

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver les boîtes hermétiquement fermées, dans un endroit bien aéré, avec une température contrôlée entre 10 et 30°C

TENEUR EN SOLIDE

17,7-21,5% ±1% selon l'effet

DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)

0,94-0,97 ± 1% selon l'effet

VISCOSITÉ À LA LIVRAISON

40 ± 2 DIN 4mm

PRÉPARATION DES SUBSTRATS

	MDF - sans humidité	Prétraiter avec un primaire de la série SOLIDO COLOR ou QUANTUM COLOR. Ponçage final de l'apprêt avec une granulométrie P280 - P320.
	Bois exotiques / bois riche en substances extractibles Bois ou MDF dans les pièces humides	En composition avec le primaire isolant QuantumColor QC-IP350. Ponçage final du primaire avec granulométrie P280 - P320.

DURCISSEUR (EN POIDS)

HPU6300	5%	Jusqu'à 8h
---------	----	------------

DILUTION

TPU 9300-F, Séchage rapide
TPU 9301-S, Séchage lent

PROCÉDÉ D'APPLICATION

Application par pulvérisation, haute/basse pression

APPLICATION

Pression de pulvérisation (bar)	1.5 - 3.0
Taille de buse (mm)	1.6 - 2.0
Diluant à ajouter (%)	10 - 20
Viscosité d'application DIN 4mm (sec.)	20 - 30
Épaisseur (g/m²)	120 - 150

AkzoNobel

QUANTUM COLOR T461E

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C

Sec à la poussière	Au moins 15 minutes
Sec au toucher	Au moins 45 minutes
Prêt pour le transport	Au moins 12 heures