

QUANTUM S140

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TECNOLOGIA

PU Acrílico

TIPO DE PRODUTO

Selante

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Selante 2K à base de solvente com alto teor de sólidos para todos os tipos de madeiras maciças e folheados.

- muito bom poder de enchimento
- excelente transparência
- fácil de lixar
- resistente à luz



COR

Transparente

20 L

VALIDADE

18 meses

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter as latas bem fechadas, em local bem ventilado, com temperatura controlada entre 10 e 30°C

CONTEÚDO DE SÓLIDOS

34.3% ± 1%

DENSIDADE (PESO ESPECÍFICO)

0,96 +/- 1%

VISCOSIDADE DE ENTREGA

45 ± 5 Viscosidade de entrega DIN 4 mm (seg.)

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

	Superfícies de madeira crua.	P120, P150, P180
--	------------------------------	------------------

ENDURECEDOR (EM PESO)

HPU6301	20%	Até 2h
---------	-----	--------

DILUIÇÃO

TPU9302-M

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Aplicação à pistola airmix/aieless, aplicação à pistola alta/baixa pressão, cortina

APLICAÇÃO

Pressão de aplicação (bar)	1.5 - 2.0	110 - 130	
Tamanho do bico (mm)	1.6 - 2.0	0.23 - 0.28	
Solvente a ser adicionado (%)	30	30	30
Viscosidade de trabalho DIN 4mm (seg.)	12-15	12-15	14 -18
Espessura da camada (g/m ²)	100 - 140	100 - 140	100 - 140

TEMPO DE SECAGEM @ 20°C

Seco (contra pó)	Pelo menos 30 minutos
Seco ao toque	Pelo menos 40 minutos
Lixável	Pelo menos 18 horas

AkzoNobel