

QuantumColor QC-P330



Produkta apraksts

Apraksts	Solventborne, acrylate-based two-pack PU primer with white pigments.
	• Good filling power • Good isolating properties • Smooth surface • Lightfast

Pielietojums

Apraksts	Gandrīz visas koka mēbeles iekštelpās. Visu biežāk izmantoto koku sugu un kokmateriālu gruntēšanai. MDF pārklājuma veidošanai mitrās telpās un uz ekstraktvielas intensīvi izdalošām koksnēm ieteicams izmantot QuantumColor QC-IP350.
----------	--

Produkta dati

Produkta kods	QC-P330
Bundžas izmērs	20 kg
Piegādes viskozitāte DIN 4 mm sekundē.	95 ± 5
Glabāšanas termiņš - aizvērtā oriģinālā tvertne	min. 2 gadi

Pamatvirsmu priekšapstrāde

	Neapstrādātas koka virsmas	P120, P150, P180
	Eksotiskas koku sugas / ekstraktvielas izdalošas koksnes Koksnes vai MDF mitrās telpās	Apdarei ar QuantumColor QC-IP350.

Apstrāde

	Rūpīgi samaisīt!
	Produktu samaisīt un uzklāt, kā aprakstīts sadaļā "Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas".

Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas

	Cietināšana	10% HPU 6300
	Atšķaidīšana	TPU 9300-F ātra žūšana TPU 9301-S lēna žūšana
	Dzīvotspēja (pēc samaisīšanas)	līdz 8 stundām

Uzklāšana

Izsmidzināšanas spiediens (bar)	1.5-3.0	110-130
Dīzes izmērs (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Pievienojamais atšķaidītāja daudzums (%)	0-20	0-10
Darba viskozitāte DIN 4 mm (sek.)	30-40	40 - 70
Patēriņš uz vienu klājumu (g/m2)	120-200	120-200
Patēriņš uz vienu klājumu (m2/l)	4-7	4-7

Žūšanas ilgums @ 20°C

putekļu neuzņēmīgs/-a	no 20 minūtēm
slīpējams	no 4 stundām

Testēšanas standarti

	Vāja uzliesmojamība saskaņā Direktīva par kuģu aprīkojumu MED 2014/90/ES.
--	---

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikvienu iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojšanas (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam ligumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2022-07-01 / 7