

SOLIDO S150H

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TECNOLOGIA

PU Alquídic

TIPO DE PRODUTO

Selante

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Selante bicomponente base solvente com boa transparência, reactividade e propriedades de lixagem.

- boa transparência
- boa reactividade
- boas propriedades de lixagem.

**COR**

Trasparente

20 L

VALIDADE

18 meses

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter as latas bem fechadas, em local bem ventilado, com temperatura controlada entre 10 e 30°C

CONTEÚDO DE SÓLIDOS

49.2 ± 1%

DENSIDADE (PESO ESPECÍFICO)

0,99 +/- 1%

VISCOSIDADE DE ENTREGA

45 ± 5 COPO DIN 4mm

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Superfícies de madeira crua.

Em composições com primário isolante QuantumColor QC-IP350. Fazer lixagem final do primário com tamanho de grão P280 - P320.

ENDURECEDOR (EM PESO)

HPU6202	50%	Até 2h
---------	-----	--------

DILUIÇÃO

TPU9203-F / TPU9201-M

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Aplicação à pistola airmix/aieless, aplicação à pistola alta/baixa pressão, cortina

APLICAÇÃO

Pressão de aplicação (bar)	1.5 - 3.0	110 - 130	
Tamanho do bico (mm)	1.6 - 2.0	0.23 - 0.28	
Solvente a ser adicionado (%)	30	30	30
Viscosidade de trabalho DIN 4mm (seg.)	15 - 17	15-17	17-19
Espessura da camada (g/m ²)	100 - 140	100 - 140	100 - 140

TEMPO DE SECAGEM @ 20°C

Seco (contra pó)	Pelo menos 30 minutos
Seco ao toque	Pelo menos 50 minutos
Lixável	Pelo menos 12 horas

AkzoNobel