

AqualitColor AC-T450-30-BN00



Descripción del producto

Descripción	Sistema de acabado pigmentado PUR a base de acrilato, con disolventes, resistente a la luz, óptimo efecto cubriente y de relleno. Opcional como producto de uno o dos componentes para una alta resistencia. Sistema de mezcla de colores para crear innumerables tonalidades según Sikks, RAL, NCS, etc. o su propio diseño.
-------------	---

Campo de aplicación

Descripción	Prácticamente todas las maderas y materiales de madera de interiores. Resulta ideal en combinación con AqualitColor AC-IP360.
-------------	---

Datos del producto

Código de producto	AC-T450-30-BN00
Tamaño del envase	18.4 kg 4.6 kg
Viscosidad de la mezcla suministrada DIN 4mm (s)	60 - 90 según el color
Caducidad - Envase original cerrado	como mínimo un año
Directiva COV Valor límite de la UE para este producto (cat. A/e): 130 g/l (2010)	Este producto no endurecido contiene máx. 95 g/l COV. Este producto endurecido contiene máx. 117 g/l de COV.

Grados de brillo

Código de producto	Grado de brillo	DIN 67530 ángulo de 60°
AC-T450-30-BN00	semimate	30 ± 5

Preparación del sustrato

	Tableros DM - sin efecto de la humedad	Tratar previamente con AqualitColor AC-IP360 hasta obtener una superficie cerrada y uniforme. Lijado final de imprimaciones con grano P280 - P320.
	Tableros DM - con efecto de la humedad	Tratar previamente con AqualitColor AC-IP360 (endurecido) hasta obtener una superficie cerrada y uniforme. Lijado final de imprimaciones con grano P280 - P320.

Procesamiento

	¡Revolver a fondo!
	Mezclar y aplicar el producto como se describe en "Endurecedores, disolventes, aditivos".

Endurecedor Diluyente Aditivos

	Dureza opcional	10% HWA 6000
	Diluyente	TWA 9000-F o agua corriente
	Tiempo de procesamiento 20°C, 65% de humedad relativa	hasta 4 horas (para procesamiento con dos componentes)

Aplicación

Presión de pulverizado (bar)	1.5-3.0	110-130
Tamaño de boquilla (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Adición de diluyente (%)	5-10	0-10
Viscosidad de aplicación DIN 4mm (s)	30	50
Cantidad por aplicación (g/m²)	100-120	100-120
Rendimiento por aplicación (m²/l)	6-7	6-7

Tiempo de secado @ 20°C

Seco al polvo	desde 40 minutos
Seco al tacto	desde 1 hora
Lijable	desde 4 horas
listo para transporte	desde 12 horas

Los productos de AkzoNobel Wood Coatings se fabrican exclusivamente para el usuario profesional e industrial, el cual debe poseer conocimientos elementales acerca de la manipulación y uso de productos químicos/técnicos para acabados de superficies. Las indicaciones de uso facilitadas en las fichas técnicas para las características de nuestros productos, deben considerarse solamente recomendaciones sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. Estas recomendaciones se basan en nuestros ensayos y experiencias y su objetivo es facilitar y promover el trabajo de nuestros clientes. Cualquier posible divergencia de las condiciones de trabajo ideales es responsabilidad de nuestros clientes y puede tener consecuencias en el resultado (final) de la aplicación. No obstante, esto no exime al usuario de su obligación de verificar el producto y su idoneidad para las superficies a tratar, a ser posible mediante una prueba de aplicación. Para cualquier duda en cuanto a la manipulación o procesamiento del producto adquirido, nuestros especialistas en materiales, así como los técnicos de aplicación y de laboratorio les proporcionarán la información requerida según su leal saber y entender.

Por supuesto AkzoNobel garantiza la calidad impecable de sus productos de acuerdo con las especificaciones de los productos correspondientes, no obstante la responsabilidad por el uso de los productos suministrados es exclusivamente del comprador. A menos que hayamos confirmado expresamente por escrito las propiedades específicas e idoneidad de los productos para un determinado uso previsto acordado en contrato, todo tipo de asesoramiento técnico o información de uso, si bien se realiza según nuestro leal saber y entender, se debe considerar siempre como un acto sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. AkzoNobel se hace responsable del uso de sus productos por sus clientes de acuerdo con los términos de sus condiciones generales de venta y suministro que aquí se le indican al comprador. La ficha técnica más actualizada se puede consultar en nuestros sitios web. Con la publicación de una nueva versión de una ficha técnica, caduca la validez de la versión anterior vigente. Fecha de actualización: 2022-07-08 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Alemania ● www.akzonobel.com/wood

1/1

AN_204450_060919