

Naturtrend Holzdesign-Öl

NHDO-10-NATURAL-WHITE NHDO-11-STONE-GREY NHDO-20-TEAK NHDO-30-MAHOGANY NHDO-60-WALNUT NHDO-70-BASALT-BLACK



Caractéristiques		Traitement	
Description	Huile pigmentée, très pénétrante, contenu du solvant, pour la coloration des bois.		Mélanger soigneusement !
Domaine d'utilisation		Application	
Description	Presque tous les mobiliers d'intérieur en bois. L'utilisation sur les sols et les escaliers en intérieur est possible, mais elle n'est pas recommandée. En effet, des marques d'usure aux endroits de passage fréquent sont susceptibles de se former en fonction de la sollicitation, nécessitant alors une rénovation des surfaces. Les bois exotiques et riches en composants peuvent également être enduits, sans traitement particulier préalable. Pour l'utilisation sur des éléments à dimensions non stables en extérieur comme les sols, meubles de jardin, abris de jardin, clôtures ou planches pour balcons en bois.	Rendement par étape de travail (m ² /l) couvrant (sans élimination du 6-8 surplus)	6-8
		Rendement par étape de travail (m ² /l) Comme une lasure (avec 8-15 élimination du surplus)	8-15
Informations produit		Temps de séchage @ 20°C	
Code produit	NHDO-30-MAHOGANY NHDO-11-STONE-GREY NHDO-60-WALNUT NHDO-70-BASALT-BLACK NHDO-10-NATURAL-WHITE NHDO-20-TEAK	Peut être poncé	à partir de 12 heures
Teintes mélangées	10 Blanc naturel	première sollicitation légère	à partir de 24 heures
Taille du conteneur	2.5 l 750 ml	parfaitement résistant, praticable	à partir de 7 jours
Viscosité à la livraison DIN 4 mm	20 ± 2	Temps d'action après application avec copieux surplus	60 minutes
Conservation avant ouverture	2 ans minimum	Rénovation ultérieure	
Niveau de brillance		Une nouvelle couche du produit peut être appliquée après le temps de séchage requis et après ponçage léger (meubles P320/P400, sols P240). En guise de protection contre l'abrasion des pigments, nous recommandons l'application d'une couche de finition avec l'huile de projet Naturtrend NPO. Les surfaces Naturtrend doivent être entretenues de temps en temps. Vous trouverez les produits adaptés sous la rubrique Nettoyage et Entretien. Si l'usure de la surface est trop importante, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer une nouvelle structuration de surface avec le même produit.	
Numéro produit	NHDO-10-NATURAL-WHITE	Normes d'essai	
	NHDO-20-TEAK		DIN 68861/1C Contraintes chimiques pour des surfaces des meubles
	NHDO-30-MAHOGANY		
	NHDO-60-WALNUT		
	NHDO-70-BASALT-BLACK		
Traitement préliminaire Supports			
	Surfaces en bois brut Meubles Sols	P120, P150, P180 P180, P240, P320	

Les produits de la AkzoNobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d'application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu'une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l'acheteur de son obligation de s'assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l'application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l'application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi.

Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l'application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l'acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l'utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le: 2023-09-22 / 31