

## SolidoColor

(ICLA 111.39/01)

### SC-P340V



#### Toote kirjeldus

|           |                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kirjeldus | Kahekomponentne alküüdvaigu baasil valge pigmenteeritud PU kruntvärv, lahustiga lahjendatav. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Kasutusala

|           |                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kirjeldus | Peaaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides. Kõikide levinud puitude ja puitmaterjalide kruntimiseks. Toode optimeeriti vertikaalse kasutamise jaoks. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Toote andmed

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Toote kood                             | SC-P340V          |
| Mahuti suurus                          | 20 kg             |
| Tarneviskoossus                        | tiksotroopne      |
| Tahkete osakeste % põhilakis           | 69.6 ± 1          |
| Tahked osakesed % k.a. standardkõvendi | 59.5 ± 1          |
| Erikaal kg/l 20°C juures               | 1,50 ± 1%         |
| Säilivusaeg - suletud originaalmahuti  | vähemalt 2 aastat |

#### Aluspindade eeltöötlus

|  |                                                                                        |                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Töötlemata puitpinnad                                                                  | P120, P150, P180             |
|  | Eksootilised / komponendirikkad puidud<br>Puidud või MDF-plaadid<br>niisketes ruumides | Kruntimine Solido S-IS130-ga |

#### Töötlemine

|  |                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Segage põhjalikult!                                                                     |
|  | Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid". |

#### Kõvendi Vedeldi Lisandid

|  |                                                                       |                                                                                                                                |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Kõvastumine                                                           | 30% HPU 6211 (310.07) kaalu järgi<br>45% HPU 6211 (310.07) mahu järgi                                                          |
|  | Alternatiivsed kõvendid                                               | 50% HPU 6204 (315.90) kaalu järgi<br>suurem elastsus<br>50% HPU 6206 (310.42) kaalu järgi<br>suurem elastsus<br>hästi lihvitav |
|  | Lahjendamine                                                          | TPU 9303-S (910.73) aeglane kuivamine<br>TPU 9201-M (910.33) normaalne kuivamine                                               |
|  | Töötlemisaeg 20°C, 65% relatiivne õhuniiskus 20% TPU 9201-M lisamisel | kuni 1 tund                                                                                                                    |

#### Aplikatsioon

| Pihustusrõhk (baari)                  | 1.5-3.0   | 110-130   |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Düüsi läbimõõt (mm)                   | 2.0-2.5   | 0.33-0.38 |
| Vedeldi lisamine (%)                  | 20 - 35   | 20 - 35   |
| Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)    | 16 - 18   | 16 - 18   |
| Ühekordselt pealekantav kogus (g/m2)  | 150 - 200 | 150 - 200 |
| Kattevõime ühe töötsükli kohta (m2/l) | 4 - 5     | 4 - 5     |

#### Kuivamisaeg @ 20°C

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| tolmukuiv | alates 15 minutist |
| puutekuiv | alates 30 minutist |
| lihvitav  | alates 4 tunnist   |

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusel põhinevad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlamise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2022-07-18 / 6

SolidoColor  
(ICLA 111.39/01)

| Kiirendatud kuivamine         |             |
|-------------------------------|-------------|
| Ooteaeg ruumitemperatuuril    | 20 minutit  |
| Kuumõhkuivatus 40°C juures    | 30 minutist |
| Kuumõhkuivatus 60°C juures    | 30 minutist |
| Jahutamine ruumitemperatuuril | 20 minutit  |

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusel põhinevad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtele. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2022-07-18 / 6