

AqualitColor AC-E451-MT



Toote kirjeldus

Kirjeldus	Veega lahjendatav akrülaadibaasil 2K-PU-efektlakk, valguskindel ja kõrge briliantsusega. Saab kasutada igat värvi metallilakkide segamiseks või lisandina läbipaistvas pealiskakis Aqualit metallikefekti saamiseks.
-----------	--

Kasutusala

Kirjeldus	Peaaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides. Sobib ideaalselt kasutamiseks koos AqualitColor AC-IP360-ga.
-----------	---

Toote andmed

Toote kood	AC-E451-MT
Toote värv	Metallik
Mahuti suurus	5 kg
Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)	60-100
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 1 aasta
LOÜ-direktiiv EU piirväärtus selle toote jaoks (kat A/e): 130 g/l (2010)	See toode sisaldab maks. 103 g/l LOÜ.

Aluspindade eeltöötlus

	MDF - niiskustoimeta	Töödelge eelnevalt nii kaua AqualitColor AC-IP360-ga, kuni tekib suletud, ühtlane pind. Kruntvärvi viimane lihvimine lihvpaberiga P280 - P320.
	MDF - niiskustoitmega Eksootilised / komponendirikkad puidud	Töödelge eelnevalt nii kaua AqualitColor AC-IP360-ga (kõvendatud), kuni tekib suletud, ühtlane pind. Kruntvärvi viimane lihvimine lihvpaberiga P280 - P320.

Töötlemine

	Segage põhjalikult!
	Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid".
	Metallikvärv Toode on võimalik kasutada puhtalt või segatult AqualitColor AC- T450-30-värvitooniga. Piisava efekti saavutamiseks peab värvitoon vähemalt pooles mahus koosnema efektlakist. Metalset efekti mõjutab eriti negatiivselt valge pigmendi lisamine. Efektlakk AC- E451-GO ei ole mõeldud toonimiseks ning seda saab kasutada ainult puhtalt.
	Sätendusefekt Toode võib väheses koguses lisada läbipaistvale kattelakile Aqualit. Sellisel saadakse eelnevalt AqualitColor AC- T450-30-värvitooniga värviliselt töödeldud pindadel eriline sätendusefekt. Parima võimaliku efekti saavutamiseks peab lisatav kogus olema võimalikult väike ja jääma vahemiku 0,5 - 5%.

Kõvendi Vedeldi Lisandid

	Kõvastumine	5% HWA 6000 Ka segamisel AC- T450-30-värvitooniga.
	Lahjendamine	TWA 9000-F või kraanivesi
	Töötlemisaeg 20°C, 65% relatiivne õhuniiskus	kuni 4 tundi

Aplikatsioon

Pihustusrõhk (baari)	1.5-3.0
Düüsi läbimõõt (mm)	1.6-2.0
Vedeldi lisamine (%)	5-10
Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	30
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m2)	120-150
Kattevõime ühe töötsükli kohta (m2/l)	6-8

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitoetlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2023-02-09 / 8

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

AqualitColor

Kuivamisaeg @ 20°C	
tolmukuiv	alates 40 minutist
puutekuiv	alates 1 tunnist
lihvitav	alates 4 tunnist
transporditav	alates 12 tunnist

Katsestandardid	
	EN 71-3 Lahustuvate raskemetallide migratsioon
	DIN 53160 osa 1 ja 2 Sülje- ja higikindlus

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusel põhinevad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtele. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2023-02-09 / 8