

SolidoColor

(ICLA 111.53/01)

SC-P340H



Produktbeskrivelse

Beskrivelse Tokomponent, opløsningsmiddelfortyndbar, hvid pigmenteret PUR filler på alkydbasis.

Anvendelsesområde

Beskrivelse Næsten alle træmøbler til indendørs brug. Til grundering af alle gængse træsorter og træmaterialer. Produktet er optimeret til horisontal påføring.

Produktdata

Produktkode	SC-P340H
Pakningsstørrelse	20 kg
Leveringsviskositet DIN 8 mm i sek.	60 ± 10
Faststoffer i % stamlak.	77,8 ± 1
Faststoffer i % inkl. standardhærder	65,0 ± 1
Specifik vægt i kg/l ved 20°C	1,50 ± 1%
Holdbarhed – original bølge lukket	min. 2 år

Forbehandling Underlag

	Rå træflader	P120, P150, P180
	Eksotiske træsorter / træsorter rige på indholdsstoffer Træ eller MDF i vådrum	Grunding med Solido S-IS130

Forarbejdning

	Rør godt op!
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer".

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer

	Hærdning	30% HPU 6210 (310.31) efter vægt 45% HPU 6210 (310.31) efter volumen
	Fortynding	TPU 9201-M (910.33) normal tørring
	Forarbejdningstid 20°C, 65% relativ luftfugtighed ved tilsætning af 20% TPU 9201-M	op til 2 timer

Påføring

Sprøjtetryk (bar)	1.5-3.0	110-130
Dysetørrelse (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Fortyndertilsetning (%)	20 - 35	20 - 35
Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	14 - 18	14 - 18
Påføringsmængde pr. applikation (g/m ²)	150 - 200	150 - 200
Rækkeværd pr. påføring (m ² /l)	4 - 5	4 - 5

Tørretid @ 20°C

støvtør	fra 15 minutter
berøringstør	fra 1 time
kan slibes	fra 18 timer

Forceret tørring

Hviletid ved rumtemperatur	20 minutter
Varmlufttørring ved 40°C	30 minutter
Varmlufttørring ved 60°C	30 minutter
Afkøl ved rumtemperatur	20 minutter

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdningsanvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-08-27 / 5

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919