

## SolidoColor SC-T440-30-BN00



### Produktbeskrivelse

|             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse | Tokomponent, opløsningsmiddelholdigt, godt dækkende farvet laksystem på PUR alkydbasis med god fylde. Farveblandningssystem til fremstilling af utallige farvenuancer i henhold til Sikkens, RAL, NCS eller ud fra eget forlæg. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Anvendelsesområde

|             |                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse | Næsten alle træmøbler til indendørs brug. Ideelt egnet i opbygningen med fillere i SolidoColor- eller QuantumColor-serien. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Produktdata

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Produktkode                          | SC-T440-30-BN00   |
| Pakningsstørrelse                    | 18.4 kg<br>4.6 kg |
| Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.  | 75 ± 5            |
| Faststoffer i % stamlak.             | 48.7 ± 1          |
| Faststoffer i % inkl. standardhærder | 40.8 ± 1          |
| Specifik vægt i kg/l ved 20°C        | 1.08 ± 1%         |
| Holdbarhed - original bøtte lukket   | min. 2 år         |

### Glansgrader

|                 |            |                      |
|-----------------|------------|----------------------|
| Produktnummer   | Glanstrin  | DIN 67530 60° vinkel |
| SC-T440-30-BN00 | silkeblank | 30 ± 5               |

### Forbehandling Underlag

|  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Rå træflader                                                                       | P120, P150, P180                                                                                                                                                                                    |
|  | Ekstotiske træsorter / træsorter rige på indholdsstoffer<br>Træ eller MDF i vådrum | I opbygningen med Solido S- IS130 og en filler fra SolidoColor- serien. Eller i opbygningen med den isolerende filler QuantumColor QC- IP350. Slutslibning af filleren med kornstørrelse P280-P320. |
|  | Rå træflader                                                                       | Forbehandl med en filler i AqualitColor-serien, indtil der opstår en lukket, ensartet flade. Slutslibning af filleren med kornstørrelse P280-P320.                                                  |

### Forarbejdning

|  |                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Rør godt op!                                                                         |
|  | Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer". |

### Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer

|  |                                                   |                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | Hærdning                                          | 50% HPU 6205 (310.70)                                                           |
|  | Fortynding                                        | TPU 9302-M (910.17)<br>normal tørring<br>TPU 9304-S (910.73)<br>langsom tørring |
|  | Forarbejdningstid 20°C, 65% relativ luftfugtighed | op til 3 timer                                                                  |

### Påføring

|                                         |         |           |
|-----------------------------------------|---------|-----------|
|                                         |         |           |
| Sprøjtetryk (bar)                       | 1.5-3.0 | 110-130   |
| Dysetørrelse (mm)                       | 1.6-2.0 | 0.23-0.28 |
| Fortyndertilsetning (%)                 | 10-20   | 0-10      |
| Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.) | 20-30   | 30-60     |
| Påføringsmængde pr. applikation (g/m2)  | 120     | 120       |
| Rækkeevne pr. påføring (m2/l)           | 6-8     | 6-8       |

### Tørretid @ 20°C

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| støvtør        | fra 15 minutter |
| berøringstør   | fra 45 minutter |
| transportegnet | fra 12 timer    |
| kan slibes     | fra 2 timer     |

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings- og anvendelsesinstruktioner vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd.

Selvfulgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egnetheder for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-08-27 / 5