

NatureColor NC-UO760-20



Περιγραφή προϊόντος

Περιγραφή	Χρωματιστό λάδι με διαλυτικό, διεισδύει βαθιά, με διαλυτικό για χρωματική διαμόρφωση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
-----------	---

Πεδίο εφαρμογής

Περιγραφή	Σχεδόν όλα τα ξύλινα έπιπλα σε εσωτερικούς χώρους. Η χρήση στα δάπεδα και στις σκάλες εσωτερικών χώρων είναι δυνατή, αλλά δε συστήνεται, επειδή ανάλογα με τη χρήση μπορούν να δημιουργηθούν "Laufstraßen" με αποτέλεσμα η επιφάνεια να έχει περισσότερη ανάγκη από αναπαλαίωση. Ακόμα και εξωτερικά ξύλα και ξύλα πλούσια σε εκχυλίσματα μπορούν να επιστρωθούν χωρίς ειδική προπεξεργασία. Για τη χρήση σε μη επιτρεπόμενα κατασκευαστικά στοιχεία σε εξωτερικούς χώρους, όπως δάπεδα, έπιπλα κήπου, κιόσκια, φράχτες και σανίδες μπαλκονιού.
-----------	---

Δεδομένα προϊόντος

Κωδικός προϊόντος	NC-UO760-20
Χρώμα προϊόντος	Τικ
Μέγεθος δοχείου	750 ml 2.5 l
Ιξώδες κατά την παράδοση DIN 4 mm σε δευτερ.	20 ± 2
Διάρκεια συντήρησης - Γνήσια συσκευασία κλειστή	τουλ. 2 έτη

Προετοιμασία των υποστρωμάτων

	Ανεπεξέργαστες ξύλινες επιφάνειες Δάπεδα Έπιπλα	P120, P150, P180 P180, P240, P320
	Ξύλα με απορροφητικότητα περισσότερο, ή λιγότερο έντονη, όπως ερυθρελάτη, οξιά κλπ.	Αρχικά θα πρέπει να γίνεται άχρωμη προπεξεργασία με Nature N-IO750, ώστε το ξύλο να κορεστεί.

Επεξεργασία

	Ανακινήστε καλά!
	Διαφανής χρωματισμός στο εσωτερικό: Όλες οι αποχρώσεις μπορούν να αναμειγνύονται μεταξύ τους. Η ρύθμιση της έντασης σε κάθε σχέση ανάμειξης είναι δυνατή με το προϊόν Nature N-IO750. Η εφαρμογή του προϊόντος γίνεται π.χ. με πινέλο, ρολό, σφουγγάρι, πιστόλι ψεκασμού, πιστόλι ψεκασμού εν θερμώ. (έως 35°C) Κατά τη διάρκεια του χρόνου επίδρασης των 60 λεπτών, τα σημεία στα οποία το λάδι απορροφήθηκε από το ξύλο θα πρέπει να επιστρωθούν άμεσα, προκειμένου να επιτευχθεί επαρκής προστατευτική δράση και να αποφευχθεί σχηματισμός λεκέδων. Μετά από το χρόνο δράσης το πλεόνασμα θα πρέπει να αφαιρείται προσεκτικά, π.χ. με μια ελαστική ξύστρα, ή ένα καθαριστήρα υγρών επιφανειών. Παρακαλούμε να ελέγχετε προηγουμένως, εάν τα εργαλεία είναι ανθεκτικά στο λάδι και δεν αποχρωματίζονται. Χρωματισμός λάκας εσωτερικού και εξωτερικού χώρου: Για εξωτερικούς χώρους συστήνεται λακάρισμα με το προϊόν, ώστε το ξύλο να προστατεύεται από την ακτινοβολία UV. Η πλήρης εφαρμογή του προϊόντος γίνεται με πινέλο, ή ρολό. Κατά τη διάρκεια του χρόνου επίδρασης των 30 λεπτών, τα σημεία στα οποία το λάδι απορροφήθηκε από το ξύλο θα πρέπει να επιστρωθούν άμεσα, προκειμένου να επιτευχθεί επαρκής προστατευτική δράση και να αποφευχθεί σχηματισμός λεκέδων. Μετά από το χρόνο δράσης το πλεονάζον λάδι διαμοιράζεται με ένα διανομέα, ή αφαιρείται μέχρι να επιτευχθεί ένα αποδεκτό, ομοιόμορφο αποτέλεσμα στην επιφάνεια. Για τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους συστήνουμε μετά από το κάθε στέγνωμα κατά τη διάρκεια της νύχτας να γίνονται τρία πέρασμα. Για την προστασία των χρωστικών από διάβρωση (π.χ. στα έπιπλα κήπου) συστήνουμε ως τελευταίο πέρασμα μια άχρωμη στρώση προστασίας με Nature N-IO750.

Χρόνος στεγνώματος @ 20°C

Με δυνατότητα λείανσης	από 12 ώρες
πρώτη, ελαφρά επιβάρυνση	από 24 ώρες
Πλήρες φορτίο, έτοιμο για χρήση	από 7 ημέρες
Χρόνος δράσης με πλήρες πλεόνασμα	60 λεπτά

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατασκευάζονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξαγούμε και σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών εφαρμογών και εργαστηρίων θα σας δώσουν τις ακριβέστερες απαντήσεις. Φυσικά, η AkzoNobel εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλίσουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα συμβατικό ορισμένο σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2021-08-19 / 4

NatureColor

Πρότυπα ελέγχου	
	DIN 68861/1C Χημική καταπόνηση σε επιφάνειες επίπλων
	EN 71-3 Διαχωρισμός διαλυτών βαρέων μετάλλων
	Tox Control - Η σφραγίδα για βαφές με χαμηλές εκπομπές

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατσασκευάζονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξαγάγουμε και σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών εφαρμογών και εργαστηρίων θα σας δώσουν τις ακριβέστερες απαντήσεις. Φυσικά, η AkzoNobel εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλίσουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα συμβατικό ορισμένο σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2021-08-19 / 4