

QuantumColor QC-T460-10-BW01



Toote kirjeldus

Kirjeldus Lahustisisaldusega PU-akrülaadibaasil värvisüsteem, valguskindel, hea kattevõimega ja hea täitevõimega. Värvisegamissüsteem loendamatu arvu värvitoonide segamiseks Sikkensi, RAL-i, NCS-i jne värvikaartide või enda näidiste järgi.

Kasutusala

Kirjeldus Pääaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides. Sobib ideaalselt kasutamiseks koos QuantumColor toodete QC-IP350, QC-P340 või QC-P330 kruntvärvidega. Toodet saab tänu headele isoleerivatele ja täiteomadustele kasutada põhi- või kattelakina katmata MDF-plaatidel (ka niisketes ruumides nagu vannituba või köök).

Toote andmed

Toote kood	QC-T460-10-BW01
Mahuti suurus	20 kg 5 kg
Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)	~ 65 vastavalt värvitoonile
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 2 aastat

Läikeaste

Toote number	Läikeaste	DIN 67530 60° nurk
QC-T460-10-BW01	matt	10 ± 5

Aluspindade eeltöötlus

	Töötlemata puitpinnad	P180, P240, P320
	Eksootilised / komponendirikkad puidud	Koos QuantumColor QC- IP350-ga. Kruntvärvi viimane lihvimine lihvpaberiga P280 - P320.
	MDF - niiskustoimeta	Töödelda eelnevalt QuantumColor QC-P340 või QC-P330-ga. Kruntvärvi viimane lihvimine lihvpaberiga P280 - P320.
	MDF - niiskustoimega	Soovitav on kasutamine koos QuantumColor QC-IP350-ga. Kruntvärvi viimane lihvimine lihvpaberiga P280 - P320.

Töötlemine

	Segage põhjalikult!
	Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid".

Kõvendi Vedeldi Lisandid

	Kõvastumine	10% HPU 6300
	Lahjendamine	TPU 9300-F kiire kuivamine TPU 9301-S aeglane kuivamine
	Töötlemisaeg 20°C, 65% relatiivne õhuniiskus	kuni 8 tundi

Aplikatsioon

Pihustusrõhk (baari)	1.5-3.0	110-130
Düüsi läbimõõt (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Vedeldi lisamine (%)	10-20	0-10
Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	20-30	30-60
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m2)	120	120
Kattevõime ühe töötsükli kohta (m2/l)	6-8	6-8

Kuivamisaeg @ 20°C

tolmukuiv	alates 15 minutist
puutekuiv	alates 45 minutist
transporditav	alates 12 tunnist
lihvitav	alates 2 tunnist

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-08-25 / 3