

QuantumColor QC-T470-90-BN00



Описание продукта	
Описание	Содержащая растворитель, невыгорающая, устойчивая к царапанью кольцом система цветного лакокрасочного покрытия с ярким гляцевым блеском на основе полиуретанового акрилата. Система смешения цветов для создания бесчисленных цветовых оттенков по классификациям Sikkens, RAL, NCS и т. д. или по собственному шаблону.

Область применения	
Описание	Практически для всех видов деревянной мебели, эксплуатируемой в помещениях. Идеально подходит для композиции с наполнителями изделий QuantumColor QC-IP350, QC-P340 или QC-P330.

Характеристики продукта	
код продукта	QC-T470-90-BN00
Dimensiune recipient	18,4 кг 4,6 кг
Рабочая вязкость по DIN 4 мм (сек.)	~ 60 в зависимости от цветового оттенка
Хранение в оригинальной закрытой таре	минимум 2 года

Степень блеска		
номер продукта	Степень блеска	DIN 67530 при 60°
QC-T470-90-BN00	высокогляцевая	>90

Предварительная обработка Поверхности		
	МДФ — без воздействия влаги МДФ — с воздействием влаги Древесина экзотических пород/древесина с высоким содержанием компонентов.	Рекомендуется композиция с QuantumColor QC-IP350. Окончательное шлифование наполнителя с крупностью зерен P600—P800.

Применение	
	Тщательно перемешать!
	Смешать и нанести продукт как описано в разделе «Отвердитель – Разбавитель – Добавки». Для улучшения эффекта яркого блеска и кроющей способности после нанесения тонкого слоя и по истечении времени на испарение растворителя (от 30 минут до 2 часов) повторно нанести на поверхность тонкий слой покрытия. Если повторное нанесение лакокрасочного покрытия происходит по истечении ночи или позднее, то перед нанесением всю поверхность необходимо обработать шлифовальной бумагой с зерном 1200, а также тщательно очистить от пыли.

Отвердитель – Разбавитель – Добавки		
	Отвердитель	50% HPU 6300
	Разбавитель	TPU 9030-F быстрое высыхание TPU 9301-S медленное высыхание
	Время жизни рабочей смеси 20 °C, отн. влажности воздуха 65%	до 2 часов

Нанесение		
Давление распыления (бар)	1.5-3.0	110-130
Размер сопла (мм)	1,2 - 1,6	0.18-0.23
Добавление разбавителя (%)	0-10	0-10
Рабочая вязкость по DIN 4 мм (сек.)	15-20	15-20
Расход наносимого продукта на один слой (г/м2)	80-120	80-120
Расход (м2/л)	6-9	6-9

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятках указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательной путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас. Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2021-08-25 / 4

QuantumColor

Время высыхания @ 20°C	
сухой от пыли	от 30 минут
устойчивый к прикосновению	от 4 часов
пригодный для транспортировки	от 2 дней
Пригодный к шлифовке	от 14 часов
полирующаяся	от 3 дней

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятках указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательно путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас. Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2021-08-25 / 4