

# Kodrin WV 470

## 0878-701001

**sikkens**  
WOOD COATINGS



### Produktbeskrivelse

Elastisk forseglingsmasse for rammefuger (V-fuger på rammen; radius på begge sider maks. 3 mm) på trevinduer og -dører, beskytter mot inntrenging av fuktighet. For bruk under lyse eller hvite lakkstrøk, utvendig og innvendig. Rammefuger er fugene i en vindus-/dørkonstruksjon, der langsiden av treverk treffer på en endevedside. Disse fugene er vanligvis ikke lenger enn 10 cm. Forseglingsmassen er ikke egnet for andre konstruksjonsfuger. - stort sett luktfri - lett bearbeidbar

### Fargetone

Hvit

### Bindemiddeltipe

Spesial-polymerdispersjon

### Tetthet

Ca. 1,45 kg/l

### Bearbeiding

Forseglingsmassen trykkes inn den rene og støvfrie rammefugen ved hjelp av en doseringspistol. Dra deretter over fugen med fingeren. Du bør her bruke en lett vernehanske eller fingerbeskyttelse.

### Forbruk

Ca. 50 ml / løpende meter V-fuge

### Fortynning

Bruksferdig innstilt. Skal ikke fortynnes

### Bearbeidingsstemperatur

15 - 25 °C for underlag, luft og materiale ved ca. 60 % rel. luftfuktighet

### Tørketid

Tørking ved:	Standardklima: 23 °C / 50 % rel. luftfuktighet
Støvtørr	ca. 30 minutter
Overmalbar	ca. 2 - 4 timer

### Tørking

Materialets tørketid avhenger av strøkykkelsen og kan forlenges som følge av treslag med mange innholdsstoffer samt våt og kald luft. Sørg for tilstrekkelig temperering og ventilasjon under tørking. Dersom tørkebetingelsene ikke overholdes, kan det skader i det påførte produktet ikke utelukkes.

### Rengjøring av verktøy

Vaskes umiddelbart etter bruk med vann, ev. med tilsatt husholdningsvaskemiddel eller med ST 830.

### Lagring

The minimum shelf life in the unopened original container is two years; Storage temperature +5 - +30 °C. After expiry of the BBD, the product may still be processable, but the product properties may differ from "fresh" material. Started containers must be closed carefully! Store in a cool but frost-free place.

### Kassering

Kun helt tomme beholdere skal leveres til gjenvinning. Materialrester skal kasseres i henhold til lokale forskrifter. Følgende EU-avfallskode er egnet for dette materialet: 08 01 12

### Sikkerhetsdatablad

Ytterligere data i sikkerhetsdatablad iht. 91/155/EØF [www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com) Nedlasting av sikkerhetsdatablader

### Advarsel

Les alltid merkingen og produktinformasjonen før bruk. Sørg for vanlige sikkerhetsforanstaltninger også ved bearbeiding av lakk/lasur med få skadestoffer.

### VOC-direktiv

Ikke merkepliktig.

### Påføringsanbefaling

Forseglingsmassen påføres den rene, støv- og fettfrie rammefugen etter at grunningen og mellomslipingene er helt tørr. Ikke bruk såpevann. Når de forseglede fugene er tørre, kan mellom- og toppstrøket påføres.

### Grunnregler

Use in

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksresultater og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvaret for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre internettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2020-04-11 / 1

### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH • Düsseldorf Str. 96 - 100 • 40721 Hilden • Tyskland • [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919

1/1

**AkzoNobel**

AN\_204450\_060919