

Kodrin SV 444

(D-DUR SPACKEL 1103)

0800-750009-XXX



sikkens
WOOD COATINGS

Produktbeskrivning	Torkning
Lösningsmedelsbaserade, vit spacklingsmassa för utjämning av smärre fel på grundlackerade trätytor, ute och inne. Kan användas med eller utan härdare (1K eller 2K) - snabbtorkande - god dragbarhet	Materialets torkningsprocess beror på den applicerade mängden och kan förlängas vid användning av trämaterial med högt hartsinnehåll eller vid torkning i fuktiga/kalla förhållanden. Vid torkning måste man ständigt se till att temperaturen och ventileringen är den rätta. Om torkförhållandena inte är tillräckliga kan kvaliteten försämrast.
Kulör	Verktögsrengöring
Vit	Med förtunningsmedel ST 825 eller lacknafta.
Bindemedelstyp	Lagring
Alkydharts	Hållbarheten (MHD) i original förpackning är 2 år; lagringstemperatur +5 - +30°C. Produkten kan fortfarande användas efter den angivna sista förbrukningsdagen, men produkttegenskaperna kan skilja sig från dem hos "fräscht" material. Därför skall extra uppmärksamhet iakttas vid applicering av utgångna material. Öppnade burkar måste förslutas väl. Förvaras svalt men frostfritt.
Pigmentbas	Avfall
Titanoxid	Endast helt tömda burkar kan lämnas för återvinning. Produktrester måste tas hand om enligt de lokala föreskrifterna eller enligt EU-avfallsförteckningen: 08 01 11.
Densitet	Säkerhetsdatablad
Ca 1,7 kg/l	Ytterligare uppgifter i säkerhetsdatablad enligt 91/155/EES www.sikkens-wood-coatings.com » Ladda ner » Säkerhetsdatablad
Förpackning	Varning
0800-750009-020 - 0.2 L 0800-750009-030 - 3 L 0800-750009-050 - 5 L 0800-750009-120 - 12 L	Före användning, läs etiketten och produktinformationen. Även vid arbete med lacker/lasyrer som har låga utsläpp bör vanliga skyddsåtgärder vidtas.
Bearbetning	VOC-direktiv
Spackling, fläckspackling Tillsatsmängd Härdare: ca 5 % (10 : 0,5)	Ej märkningspliktig.
Förbrukning	Bestrykningsrekommendation
100-150 ml/m ²	Spacklet ska endast användas till att reparera småskador, såsom spik- eller maskhål, eller små sprickor i träet. Underlaget måste vara rent, torrt, fettfritt och hållbart. Om lacken stryks på alltför tjockt, under ett enda arbetsmoment, kan det leda till sprickbildning. Efter torkningen ska en mellanslipning genomföras. Därefter kan materialet bestrykas med alla täckande Sikkens-produkter.
Förtunnare	
Redo att använda. Späd inte	
Appliceringstemperatur	
15 - 25 °C för underlag, luft och material vid ca 60 % rel. luftfuktighet.	
Torktid	
Torkning vid :	Normalklimat: 23 °C / 50 % rel. luftfuktighet
Dammtorka	ca 10 - 30 minuter
Slipbar	ca 10 - 30 minuter
Bearbetningsbar	ca 10 - 30 minuter

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frångår emellertid inte kundens sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-01-12 / 3

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919
1/2

AkzoNobel

AN_20450_060919

Kodrin SV 444

(D-DUR SPACKEL 1103)



Generella instruktioner

Use in

Information

Se de tekniska databladerna för information samt kontakta Sikkens säljrepresentanter för råd. För ytterligare teknisk information eller om något är oklart var vänlig och kontakta Sikkens tekniska center.

Härdare

7000-040001 Härdare SH 840

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frångår emellertid inte kundens ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga.

Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-01-12 / 3

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

2/2

AkzoNobel

AN_20450_060919